

Klassik- Kalkspachtel TC7603

Minerāla dekoratīva kaļķa špakteles masa iekšdarbiem



Produkta apraksts

Pielietojuma joma

Dekoratīvu griestu un sienu virsmu ar marmoram līdzīgu virsmu vizuālo noformējumu izveide iekštelpās. Ar Klassik- Kalkspachtel TC7603 izveidotas virsmas ir sevišķi piemērotas, lai uzsvērtu detaļu virsmas, piem., sienas spoguļus un cokolu virsmas, reprezentācijas vai darījumu telpās restorānos, viesnīcās vai tirdzniecības vietās, kā arī privātās dzīvojamās telpas iegūst vienreizēju, individuālu atmosfēru. Izmantojama uz apmetuma (MG PII, PIII, PIV, b, c) betona, ģipša apmetuma, ģipškartona, nebojātām dispersijas krāsām.

Īpašības

Dabiski balta, ļoti difūza minerālvielu iekšdarbu špakteles masa uz kaļķu bāzes ar smalkiem marmora miltiem. Dekoratīvu, augstvērtīgu, marmoram līdzīgu virsmu ar mainīgu spīduma pakāpi (stucco-veneziano efektu) izveidei. Bez šķīdinātājiem, apstrādē nekaitīga, antibakteriāla un mitrumu regulējoša.

Krāsas tonis

Dabiski balta. Klassik- Kalkspachtel TC7603 var ietonēt vēlamajos krāsu toņos Tex-Mix sistēmā vai rūpnīcā. Spilgtus krāsu toņus var iegūt ar piemērotiem ietonējuma koncentrātiem.

Spīduma pakāpe

Mainīga; no matētas līdz zīdaini spīdošai

Blīvums

Apmēram 1,6 g/cm³

Materiāla bāze

Īpaša kaļķu bāze ar marmora miltiem un aditīviem, atšķaidāma ar ūdeni

Saistvielas veids

Glāze kālija ūdens(kālija silikāts)

Sastāvdaļas

Kaļķis ar marmora miltiem

Produkta kods

M-DF01

Iestrāde

Pamatne

Piemērota stingrām, sausām un tīrām pamatnēm, kas iepriekš pienācīgi apstrādātas. Tām jābūt brīvām no izsvīdumiem, saķepuma slāņiem, šķīdinātājiem, koroziju veicinošām sastāvdaļām vai citiem saķeri traucējošiem starpslāņiem. Šai sakarā ieteicam ievērot VOB, DIN 18 363, daļu C, 3. sadaļu. Bojātus un nepiemērotus pārklājumus pamatīgi novākt un utilizēt saskaņā ar noteikumiem. Līmes krāsu pamatīgi nomazgāt. Nebojātus eļļas un lakas krāsas pārklājumus apstrādāt ar sārmu, pamatīgi noslīpēt un notīrīt. Nepiemērotas sienu apdares, iesk. klīstera un makulatūras atliekas, novākt bez atlikuma. Atkārtoti apmetas vietas pienācīgi jāpastrādā ar fluorsilikātiem. Pamatni pēc vajadzības gruntēt un /vai noklāt ar starpslāni.

Špaktelēšana

Lai ar Tex –Color Klassik- Kalkspachtel TC7603 sasniegtu augstvērtīgu špaktelēšanas tehnoloģiju ar stucco vizuālo efektu, ir nepieciešama rūpīga pamatnes špaktelēšana ar piemērotu sienas špakteles lāpstiņu. Strukturētu pamatņu, piem., apdarinātas stikla šķiedras, pārveidei jāveic vairāki špaktelējumi (nepietiek ar struktūru izlīdzinošu nogludināšanu). Stipri strukturētām pamatnēm un stikla šķiedrai iesakām pēc špaktelēšanas papildus uzlīmēt Tex-Color Glasdekorgewebe (dekoratīvo stikla šķiedru) TC7401P un vēlreiz veikt špaktelējumu ar piemērotu sienas špakteles lāpstiņu.

Plaisu apdraudētas virsmas

Ģipškartons, šķiedru plātnes, utt. papildus jāarmē, lai novērstu iespējamās plaisas.

Ģipškartona plātnes saskaņā ar DIN (Vācijas Normatīvu Institūts) 18 180 kā arī iestrādes pamatu saskaņā ar DIN 18 181 pārklāj ar Tex-Color Quarzgrund fein LF (smalkais kvarca gruntējums) kā gruntējumu.

Pēc tam salīmē Tex-Color Glasdekorgewebe TC7401P ar Tex-Color Glasdekorgewebekleber (dekoratīvās stikla šķiedras līmvielu) TC7301. Pēc pietiekošas žāvēšanas Tex-Color Glasdekorgewebe TC7401P nošpaktelēt ar piemērotu sienas špakteles lāpstiņu. Kad pildviela izžuvusi, virsmu noslīpē.

Pamatnes apdare/ apstrāde

Špaktelējuma masas uznesumu iestrādā ar venēciešu gludināšanas lāpstiņu. Pie visām tehnoloģijām notiek vairāki špaktelējuma procesi uz atšķirīgi sagatavotām pamatnēm. Pēdējā procesa laikā noblīvēt ar venēciešu gludināšanas lāpstiņu.

Lai ar Tex –Color Klassik- Kalkspachtel TC7603 izveidotu augstas kvalitātes virsmas, pamatne jāgatavo sevišķi rūpīgi.

Tex –Color Klassik- Kalkspachtel TC7603 pamatīgi samaisīt ar lēnas darbības maisītāju, iepildīt citā traukā un vēlreiz labi sajaukt.

Pirms iestrādes ietonēto materiālu vienu nakti nostādināt.

Īpašo lāpstiņu asos stūrus pirms izmantošanas apstrādāt ar

smalku slīpēšanas papīru .Principā pie visiem špaktelējuma uznesumiem attiecīgo lāpstiņu turēt ļoti plakaniski , taču neuzlikt pavisam lēzeni. Presējot ar lāpstiņas stūri izdarīt spiedienu un pie tam iespējami plakaniski vadīt/turēt lāpstiņu pār pamatni. Tex –Color Klassik- Kalkspachtel TC7603 atsevišķos špaktelēšanas procesos tiek uznešts šaurās, viegli diagonālās, malu joslās-nevienmērīgi veidotās klātnēs. Pie telpas augstuma apm. 2,50 m ir ieteicams maksimālais klātnes platums 0,50 m. Atsevišķas klātnes uznesamas mākoņveida pārkarē, lai nerastos taisnu līniju klātnes. Pie norobežotām būvkonstrukcijām, piem., durvīm, logiem utt., ieteicam uzlīmējot izveidot šauru norobežojošu joslu. Priekšroka dodama virsmu aplīmēšanai darba gaitā no jauna. Pēc pamata resp. vidus špaktelējuma kārtas uzklāšanas esošās špaktelējuma druskas jānoskrāpē un tikai nepieciešamības gadījumā ar centrēšanas slīpētāju kopā ar atsūces iekārtu mašīnāli jānoslīpē pirms nākošā špaktelējuma uzklāšanas. Pie lielākām virsmām abus darba noslēguma soļus jāveic paralēli diviem apstrādātājiem. Optiski sakrītošām virsmām pamata un noslēguma špaktelējums ar Tex –Color Klassik- Kalkspachtel TC7603 jāveic vienam cilvēkam, jo katram strādniekam ir savs rokraksts.

Tehnoloģijas /Patēriņš

Venēciešu gludā tehnoloģija, spīdoša

Visas virsmas pamata resp. vidus špaktelējums ar Tex –Color Klassik- Kalkspachtel TC7603. Dekoratīvais špaktelējums ar Tex –Color Klassik- Kalkspachtel TC7603 plankumu tehnoloģijā un ar sekojošu aglomerāciju.

Tex –Color Klassik- Kalkspachtel TC7603 patēriņš 700g/m²

Nolīdzinošā gludināšanas tehnoloģija, zīdaini matēts vizuālais efekts

Visas virsmas pamata špaktelējums ar Tex –Color Klassik- Kalkspachtel TC7602. Vidus špaktelējums relatīvi biezs, ar Tex –Color Klassik- Kalkspachtel TC7603 .Dekoratīvais špaktelējums ar Tex –Color Klassik- Kalkspachtel TC7603 plankumu tehnoloģijā un ar sekojošu aglomerāciju.

Tex –Color Klassik- Kalkspachtel TC7602 patēriņš 600g/m²

Tex –Color Klassik- Kalkspachtel TC7603 patēriņš 700g/m²

Antīkā gludināšanas tehnoloģija, zīdaini matēta virsma ar ādas vizuālo efektu

Visas virsmas pamata špaktelējums ar Tex –Color Klassik- Kalkspachtel TC7602. Dekoratīvais špaktelējums relatīvi biezs ar kaļķu špaktelējuma masu, un apmēram pēc 60 minūtēm, atkarībā no temperatūras un gaisa mitruma, viegli sapresēt.

Tex –Color Klassik- Kalkspachtel TC7602 patēriņš 600g/m²

Tex –Color Klassik- Kalkspachtel TC7603 patēriņš 700g/m²

Precīzi patēriņa rādītāji ir nosakāmi ar izmēģinājuma pārklājumiem.

Darba rīki

Augstas kvalitātes tērauda venēciešu lāpstiņas , piem. no Štorha.

Aizsargslāņa uznešana

Pēc pietiekošas žāvēšanas, ātrākais pēc 12 stundām, virsmas var novaskot. Virsmu vaskošana ar Tex –Color Klassik- Wachs(vasku) TC7607 garantē papildus aizsardzību pret virsmu notraipīšanos.Ar Tex –Color Klassik- Wachs TC7607 apstrādātas virsmas var izmantot telpās ar augstāku gaisa mitrumu , piem., privātās pirtīs,(bez sāls ūdens , bez hlora), sanitārajās telpās. Neizmantojot Tex –Color Klassik-Wachs TC7607 uz mitrām pamatnēm, kā arī pie noturīgas vai tiešas mitruma slodzes.

Norāde

Visas neapstrādātās pārklājuma vietas rūpīgi nosegt. Krāsu traipus no visu veidu virsmām tūlīt nomazgāt ar ūdeni.

Pievērst uzmanību vienmērīgam un ne pārāk biežam materiāla uzklājumam. Citādi virsmā var rasties plaisas vai sīki burbulīši(اداتas dūrieni),kas parādās pēc noslīguma špaktelējuma. Obligāti jāievēro žāvēšanas laiki starp atsevišķiem špaktelējuma posmiem.Pārāk ātras apstrādes gadījumā virsmā. var izveidoties plaisas. Visi vidus špaktelējuma padziļinājumi/bojājumi vai pacēlumi, piem., rupjas slīpējuma vai neaizvāktas javas pēdas parādās pēc noslīguma špaktelējuma. Pēc noblīvēšanas uz virsmas var parādīties pelēcīgs pelējums(metāla korozija) skatoties pēc materiāla krāsas toņa un paliekošā mitruma. Izmantojot piemērotu venēciešu gludināšanas lāpstiņu, no tā var gandrīz pilnīgi izvairīties.

Krāsu toņu iedarbība

Tex –Color Klassik- Kalkspachtel TC7603 krāsu toņu iedarbība ir atkarīga no izraudzītās kreatīvās tehnikas, uznešanas daudzuma kā arī izpildes veida.Saskaņā ar Tex –Color Klassik- Kalkspachtel TC7603 daudzveidīgajām izmantošanas iespējām krāsu toņu kartē attēlotie krāsu toņi var dot tikai vienu krāsu toņa ievirzi. Iesakām krāsu toņa novērtējumam izveidot parauga virsmu izraudzītā krāsu toņa kā arī vēlamās kreatīvās tehnikas novērtējumam.

Nav vienotu veca marmora špaktelējuma masas pārklājuma pārstrādes atjaunošanas nosacījumu.Jautājumu gadījumā Mefert izmantojamā tehnoloģija ir Jūsu rīcībā

Tex –Color Klassik- Kalkspachtel TC7603 nav piemērots izmantošanai ūdens smidzināšanas vietās .

Pēc iespējas izmantot neatšķaidītu

Visi krāsu toņi ir savstarpēji sajaucami bez ierobežojuma. Svarīga norāde:Tex –Color Klassik- Kalkspachtel TC7603 ir materiāls uz dabīgo izejvielu bāzes.Krāsu toņu kolekcijā esošie krāsu paraugi pēc drukas tehnoloģijas atbilst visjaunākajam tehnikas līmenim. Iesakām pirms darbuzdevuma izpildes sākuma izveidot parauga virsmu iesniegšanai klientam.

Nejaukt ar cita veida materiāliem, jo tādējādi tiek ietekmētas produkta specifiskās īpašības. Ir sajaucams vienīgi ar sārņus saturošiem pigmentiem. Neizmantojot saistvielas saturošus ietonēšanas materiālus

Darba rīku tīrīšana

Darba rīki iestrādes laikā un uzreiz pēc lietošanas jānomazgā ar ūdeni.

Žūšanas ilgums

Pie +200 un maks. 65% rel. gaisa mitruma pirmreizējo špaktelējumu žāvēt vismaz 12 stundas, pamata špaktelējumu – vismaz 6 stundas. Pilnīgi izžūst . no 1 1/ 2 līdz 3 dienu laikā, atkarībā no slāņa biezuma .Galīgā stiprība tiek sasniegta pēc apm. 28 dienām .Pie zemākām temperatūrām un lielāka gaisa mitruma šie periodi pagarinās

Iestrādes temperatūra

Iestrādes un žāvēšanas laikā gaisa un objekta temperatūrai jābūt vismaz +80 līdz maks200 . Iestrādes un žāvēšanas laikā izvairīties no caurvēja, augstām temperatūrām un tiešas saules staru iedarbības–forsētas žāvēšanas gadījumā pastāv plaisu veidošanās risks. Relatīvajam gaisa mitrumam jābūt zemākam par apm. 70%.

Norādījumi

Iepakojuma izmēri

5 kg

Uzglabāšana

Sausumā, vēsumā, drošībā no sala. Iesāktus iesaiņojumus cieši aizvērt. Lai izvairītos no materiāla piesārņošanas, iesakām iesaiņojuma sienas un malas rūpīgi notīrīt un atlikušo materiālu nosegt ar foliju. Sajauktu, ietonētu materiālu izmantot apm. 4 nedēļu laikā vietā.

Ieteikumi par drošību

Kairina acis un ādu. Pastāv nopietnu acu bojājumu risks. Jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā. Acu kontakta gadījumā ar produktu nekavējoties izskalot ar lielu daudzumu ūdens un griezties pie ārsta. Darba laikā nēsāt aizsargbrilles.Ādas kontakta gadījumā ar produktu nekavējoties noskalot ar lielu daudzumu ūdens. Darba laikā nēsāt aizsargcimdus. Norijot nekavējoties griezties pie ārsta un uzrādīt etiķeti, resp. Tehniskās informācijas lapu. Nepieļaut ieplūšanu kanalizācijā / ūdenskrātuvēs un augsnē.

Utilizācija

Utilizācijai jānodod tikai pilnībā iztukšots iepakojums. Sakaltušas materiāla atliekas var utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Iepakojums ar šķidra materiāla atliekām jānodod krāsu utilizācijas punktā. AW Atkritumu koda Nr.170904.

Pielikums

Klājuma izveide; pamatnes pārbaudi skat. VOB 18 363, daļa C, Venēciešu špaktelējuma tehnoloģija

Pamatne	Pamata klājums	Starpklājums
Apmetums (MG, PII, PIII), betons	Ja nepieciešams Tex –Color Tiefgrund3301 (padziļinātais gruntējums) LF TC 3301 Tex – Color Abbrennsperrkonzentrat 93301 (pretuzliesmojuma koncentrāts) TC 3302	Tex-Color Quarzgrund fein (smalkais kvarca gruntējums)
Apmetums (MG, PIVa, b, c) ģipškartons, ģipša celtniecības plātnes	Ja nepieciešams Tex –Color Tiefgrund3301 (padziļinātais gruntējums) LF TC 3301 Tex – Color Abbrennsperrkonzentrat 93301 (pretuzliesmojuma koncentrāts) TC 3302	Tex-Color Quarzgrund fein (smalkais kvarca gruntējums).
Nebojātas, matētas, normāli uzsūcošas dispersijas	Ja nepieciešams Tex –Color Tiefgrund3301 (padziļinātais gruntējums) LF TC 3301 Tex – Color Abbrennsperrkonzentrat 93301 (pretuzliesmojuma koncentrāts) TC 3302	Tex-Color Quarzgrund fein (smalkais kvarca gruntējums).
Nebojāti eļļas un laku krāsu segumi, spīdošas dispersijas	Ja nepieciešams Tex –Color Tiefgrund3301 (padziļinātais gruntējums) LF TC 3301 Tex – Color Abbrennsperrkonzentrat 93301 (pretuzliesmojuma koncentrāts) TC 3302	Tex-Color Quarzgrund fein (smalkais kvarca gruntējums).

Šī tehniskā informācija balstās uz aktuālo tehnikas attīstības līmeni un mūsu pieredzi pielietojuma tehnikas jomā. Tomēr, ņemot vērā pamatnes virsmu un objekta apstākļu daudzveidību, pircējs/lietotājs netiek atbrīvots no pienākuma uz savu atbildību pārbaudīt mūsu ražoto materiālu piemērotību paredzētajam pielietojuma mērķim konkrētajam objektam atbilstošos apstākļos un profesionāli un tehniski pareizā veidā. No iepriekš norādītās informācijas nekādas juridiskas saistības nevar izrietēt. Līdz ar iznākšanu jaunā redakcijā šī dokumenta redakcija zaudē spēku.

Sīkāku informāciju Jūs varat saņemt pa tel. 0800/ 6333378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefons 06 71 / 8 70-0 · Telefakss 06 71 / 8 70-397
Pielietojuma tehnika 06 71 / 8 70-326/327/329
E-pasts: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de

Tehniskās informācijas aktualitāte: 03.2007.