

Klassik-Kalkfarbe TC7604

Augstākā labuma kaļķu minerālkrāsa iekšējās un ārējas apdares darbiem



Produkta apraksts

Pielietojuma joma

Augstvērtīga kaļķu krāsa uz nobriedušu dzēsto kaļķu bāzes ar īpašām piedevām. Izmantojama uz daudzām pamatnēm, kā piem., PI, PII, PIII, un iepriekš sagatavota ģipša apmetuma, betona un ģipškartona plātnēm. Ar antibakteriālu un mitrumu regulējošu iedarbību. Īpaši piemērota ēku – aizsargājamu vēstures pieminekļu restaurācijai.

Īpašības

Nesatur šķīdinātājus, viegli iestrādājama, izcili formējama, ar neitrālu smaku un videi draudzīga. Laba segtspēja, atvērta tvaika caurplūdei, matēta un ar sorbcijas spēju.

Krāsas tonis

Dabīgi balts

Spīduma pakāpe

Matēta

Blīvums

Apmēram 1,55 g/cm³

Saistvielas veids

Kaļķu minerālkrāsa uz dzēsto kaļķu bāzes .

Sastāvdaļas

Dzēstie kaļķi, ūdens, aditīvi.

Produkta kods

M-DF 01

Apstrāde

Pamatvirsmas

Piemērotas ir nestspējīgas, stingras, sausas un tīras pamatvirsmas, kas pienācīgi sagatavotas. Šai sakarā ieteicams ievērot VOB, DIN 18 363, daļu C, 3. sadaļu. Stiprām, nestspējīgām, labi uzsūcošām nav nepieciešama gruntēšana.

Klājumi, kas nav nestspējīgi, pilnībā novācami.

Pamatnes apdare/ apstrāde

Jauniem klājumiem un kontrastainām, dažādas uzsūktspējas pamatnēm gruntējumu atšķaidīt ar ūdeni līdz apm. 30%. Optimālai apdarei nepieciešami 2-3 klājumi, maksimāli 30% atšķaidīti ar ūdeni. Iestrādāt ar otu un birsti.

Patēriņš

Apmēram 200 ml/m² uz gludu, viegli uzsūcošu pamatņu pārklājumu. Uz raupjām pamatnēm attiecīgi vairāk. Precīzi patēriņa rādītāji ir nosakāmi ar izmēģinājuma pārklājumiem.

Atšķaidīšana

Maksimāli 30 % ar ūdeni

Ietonēšana

Klassik-Kalkfarbe TC7604 var ietonēt ar izmeklētu krāsu toņu spektru Tex –Mix sistēmā vai rūpnīcā. Intensīvus krāsu toņus var iegūt ar piemērotiem ietonējuma koncentrātiem. Ārējas apdares darbos var būt problēmas ar noteiktiem krāsu toņiem (balts krāsojums).

Darba rīku tīrīšana

Darba rīki uzreiz pēc lietošanas jānomazgā ar ūdeni.

Žūšanas ilgums

Atkārtoti krāsojams pēc 10 stundām pie +200 un maks. 65% rel. gaisa mitruma. Pilnīgi izžuvis pēc 4 dienām. Pie zemākām temperatūrām un lielāka gaisa mitruma šie periodi pagarinās.

Apstrādes temperatūra

Gaisa un objekta temperatūra vismaz +8 °C – apstrādes un žūšanas laikā.

Norādījumi

Iepakojuma izmēri

12,5 l

Uzglabāšana

Uzglabāt sausā, vēsā vietā, drošībā no sala.

Ieteikumi par drošību

Jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā. Apstrādes un žūšanas laikā rūpēties par pamatīgu ventilāciju. Krāsas izmantošanas laikā nedrīkst ēst, dzert, un smēķēt. Ja produkts iekļūst acīs vai nokļūst uz ādas, nekavējoties jāskalo ar lielu daudzumu ūdens. Nepieļaut iepļūšanu kanalizācijā / ūdenskrātuvēs un augsnē. Eventuāls marķējums izriet no drošības datu lapas.

Utilizācija

Utilizācijai jānodod tikai pilnībā iztukšots iepakojums. Sakaltušas materiāla atliekas var utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Iepakojums ar šķidra materiāla atliekām jānodod krāsu utilizācijas punktā. AW Atkritumu koda Nr. 080112.

Pielikums

Krāsojuma izveide: pamatvirsmas pārbaudi skat. VOB 18 363, daļa C, 3. sadaļa / Tex-Color dispersijas iekšdarbiem

Nr.	Pamatvirsmas	Priekšapstrāde & gruntējums
1.	Javas grupu P II, P III apmetums Javas grupu P IV, P V ģipša apmetums Ģipša celtniecības plāksnes, betons	Tex-Color Tiefgrund LF TC 3301 (padziļinātais gruntējums), Tex-Color Quarzgrund LF TC 3101 (kvarca gruntējums)
2.	Ģipškartona plāksnes	Tex-Color Quarzgrund LF TC 3101 (kvarca gruntējums)
3.	Sintētisko sveķu apmetums, kaļķa smilšakmens	Tex-Color Quarzgrund LF TC 3101 Tex-Color Quarzgrund fein LF (smalkais kvarca gruntējums)
4.	Raupjās šķiedras un reljefās tapetes, nekrāsotas- novākt bez atlikuma	Tex-Color Quarzgrund fein LF (smalkais kvarca gruntējums)
5.	Vecā dispersijas krāsa, ar pietiekamu nestspēju	Tex-Color Quarzgrund LF TC 3101 Tex-Color Quarzgrund fein LF

Norādījumi		
A	Pelējuma vai sēnīšu sabojātas virsmas	Skartās vietas pamatīgi jānotīra ar pelējuma noņemšanas līdzekli, jāizmazgā un jāļauj kārtīgi izžūt. Jānoklāj ar Tex-Color Biozid-Sanierlösung TC 8101 (biocīdu sanācības šķīdumu) un jāļauj žūt 24 stundas.
B	Sāls izsvīdumi	Sausā veidā jānotīra ar birsti un jānogruntē ar Tex-Color Tiefgrund LH TC 3201 (padziļināto gruntējumu). Krāsojumam, kas uzklāts uz sāls iedarbībai pakļautām pārklājuma virsmām, nekādas garantijas netiek dotas.
C	Šuvju aizpildīšanas masas ar noturīgu elastīgumu un blīvējuma profili	Nepārklāt ar krāsojumu.
D	Klinkera, ķieģeļu un kaļķa smilšakmens mūra konstrukcijas no iekšpuses	Pirms krāsojuma uzklāšanas jānodrošina mūra konstrukcijas mitruma izlīdzināšanās. Ar dzelzs sāļiem, nikotīnu un kvēpiem piesūcinātas virsmas jāpārklāj ar Tex Color Isolierfarbe LH TC 1103 (izolācijas krāsa) kā noslēguma klājumu.
E	Sārņi, krītaini bezporu slāņi, sveķi, graudaini slāņi, vaski, eļļas, atdalītāji	Ar piemērotiem paņēmieniem novākt bez atlikuma

Šī tehniskā informācija balstās uz aktuālo tehnikas attīstības līmeni un mūsu pieredzi izmantošanas tehnikas jomā. Tomēr, ņemot vērā pamatnes virsmu un objekta apstākļu daudzveidību, pircējs/lietotājs netiek atbrīvots no pienākuma uz savu atbildību pārbaudīt mūsu ražoto materiālu piemērotību paredzētajam pielietojuma mērķim konkrētajam objektam atbilstošos apstākļos un profesionāli un tehniski pareizā veidā. No iepriekš norādītās informācijas nekādas juridiskas saistības nevar izrietēt. Līdz ar iznākšanu jaunā redakcijā šī dokumenta redakcija zaudē spēku.

Sīkāku informāciju Jūs varat saņemt pa tel. 0800/ 6333378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefons 06 71 / 8 70-0 · Telefakss 06 71 / 8 70-397
Pielietojuma tehnika 06 71 / 8 70-326/327/329
E-pasts: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de

Tehniskās informācijas aktualitāte: 03.2007.