

Klassik Wachs TC7607

Pulējošs pārklājuma līdzeklis kreatīvajām tehnoloģijām
iekšdarbiem



Produkta apraksts

Pielietojuma joma

Papildus pārklājuma līdzeklis iekšdarbos gatavām kreatīvajām tehnoloģijām ar Klassik Kalkspachtel TC 7603 vai Tex –Color Klassik Kalkhaftputz TC 7602 .

Īpašības

Pulējošs vasks kā kreatīvo tehnoloģiju tradicionāls pārklāšanas līdzeklis. Pastiprina krāsu toņa reproducēšanu un telpisko iespaidu (piešķir apstrādātajām virsmām mirdzošu spīdumu.)

Krāsas tonis

Necaurspīdīgi pienains

Spīduma pakāpe

Mirdzošs spīdums.

Blīvums

Apmēram 0,9 g/cm³

Sastāvdaļas

Vaska dispersija

Produkta kods

M-DF 02

Iestrāde

Pamatvirsmas

Tex –Color Klassik Kalkhaftputz TC 7602vai Klassik Kalkspachtel TC 7603 pēc uzklāšanas žāvēt vismaz 12 stundas, pēc tam var uzklāt Tex –Color Klassik Wachs TC7607 .

Pamatnes apdare/ apstrāde

Uzklāt neatšķaidītu Tex –Color Klassik Wachs TC7607 ar venēciešu lāpstiņu, plānos klājuma slāņos. Lieko materiālu novākt tūlīt pēc uzklāšanas. Pēc pietiekošas žāvēšanas seko pulēšana ar roku, izmantojot mīkstu lupatu, kam nav plūksnu. Virsmas iespējams pulēt arī mašīnāli ar filca sloksni līdz spīdumam. No pulēšanas intensitātes un vaska slāņu skaita ir atkarīga spīduma pakāpe un virsmas efekts.

Norāde

Visas pārklāšanai neparedzētās virsmas rūpīgi nosegt. Materiāla šļakatas no visus veidu virsmām nekavējoties nomazgāt ar vāju šķīdināšanas līdzekli. Materiālu obligāti uzklāt plānā slānī. Uzklājot biežā slānī, nav sasniedzams apmierinošs virsmas efekts. Kvalitatīvi novaskotas virsmas nav salīdzināmas ar piemēram, lakas klājuma vai keramikas flīzes noslogojamību.

Mitrās telpās izmantojams tikai pietiekamas ventilācijas un atgaisošanas apstākļos. Atkarībā no virsmu noslogojuma un telpu gaisa mitruma att. uzklāt vairāk vaska slāņu, resp. pēc noteikta laika atjaunot. Ar vasku apstrādātas virsmas ir saites nespējīgas. Ar Tex –Color Klassik Wachs TC7607 apstrādātas virsmas ar citiem materiāliem iespējams apstrādāt tikai pilnīgas vaska novākšanas. Pirms apstrādes ieteicama virsmas izmēģinājuma apstrāde.

Patēriņš

Apm. 25-50 ml/m² vienreizējam klājumam.

Atšķaidīšana

Tex –Color Klassik Wachs TC7607 izmantot neatšķaidītā veidā.

Savienojamība

Nejaukt ar cita veida materiāliem

Ietonēšana

Neietonēt

Darba rīku tīrīšana

Darba rīki uzreiz pēc lietošanas jānomazgā ar ūdeni.

Žūšanas ilgums

Pie +20° un maks. 65% rel. gaisa mitruma pulējams pēc pietiekošas žūšanas apm. 20 min., parasti pēc žūšanas naktī. Tālāki vaska klājumi – atkarībā no pamatnes uzsūktspējas, pēc iepriekšējā vaska slāņa pulēšanas. Pie zemākām temperatūrām un lielāka gaisa mitruma šie periodi pagarinās.

Apstrādes temperatūra

Gaisa un objekta temperatūra apstrādes un žūšanas laikā vismaz +5 °C.

Norādījumi

Iepakojuma izmēri

1 l

Uzglabāšana

Uzglabāt sausā, vēsā vietā, drošībā no sala. Iesāktus iepakojumus aizvien atkal labi noslēgt.

Ieteikumi par drošību

Jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā. Ja produkts iekļūst acīs, nekavējoties griezties pie ārsta. Nepieļaut ieplūšanu kanalizācijā, augsnē un ūdenskrātuvēs. Tālākās norādes skatīt drošības datu lapā.

Utilizācija

Utilizācijai jānodod tikai pilnībā iztukšots iepakojums. Sakaltušas materiāla atliekas var utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Iepakojums ar šķidrās krāsas atliekām jānodod krāsu utilizācijas punktā. AW Atkritumu koda Nr. 080112.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefons 06 71 / 8 70-0 · Telefakss 06 71 / 8 70-397
Pielietojuma tehnika 06 71 / 8 70-326/327/329
E-pasts: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de

Tehniskās informācijas aktualitāte: 05.2007.