

Wandlasur Trend TC 7204

Nesatur šķīdinātājus, akcentiem antīkā stilā



Produkta apraksts

Pielietojuma joma

Īpaši izveidota, sevišķi atraktīva lazūra iekštelpu sienu virsmām.

Īpašības

Ūdenī šķīstoša, videi draudzīga un ar vāju smaku. Nesatur šķīdinātājus, mitruma izturības klase 3 saskaņā ar DIN EN 13000, atbilst mazgāšanas izturības klasei pēc DIN 5378. Sevišķa kvalitāte; lazūras sastāvdaļas ir gaiši pigmentētas daļiņas, kas pēc ietonēšanas nesajaucas ar citiem krāsu pigmentiem un uz gaišām pamatnēm rada augstvērtīgu un krāsas ziņā sevišķi diferencētu vizuālo efektu

Krāsas tonis

Pienains

Spīduma pakāpe

Matēta

Blīvums

Apmēram 1,06 -1,09 g/cm³ atkarībā no krāsas toņa

Saistvielas veids

Akrilāta dispersija

Sastāvdaļas

Akrila sveķu dispersija, minerālu pildvielas, ūdens, plēvi veidojoši palīg līdzekļi, aditīvi, konservanti

Produkta kods

M-DF01

Iestrāde

Pamatne

Virsmām jābūt brīvām no sārņiem, šķīdinātājiem un sausām. Turklāt tām jābūt iespējami gludām, vislabākā gadījumā – viegli strukturētām un līdzenām. Ievērot VOB, DIN 18 363, daļu C, 3. sadaļu. Virsmām jābūt brīvām no krāsu kontrastiem.

Pamatnes apdare/ apstrāde

Gruntēšana

To ieteicams sagatavot ar balti pigmentējošiem, sorbcijas spējīgiem bet ne īpaši uzsūcošiem materiāliem, piem, Tex – Color Doppeldecker (dubutklājums) TC 1201 (viegli mirdzošām virsmām), Tex – Color Strukturgrund fein (smalkais struktūras gruntējums) TC 7201 (matētām un viegli strukturētām virsmām), Tex – Color Strukturgrund grob (rupjais struktūras gruntējums) TC 7202 (matētām un raupji strukturētām virsmām).

Starpklājums

Tex – Color Doppeldecker TC 1201 (optimāli ietonēts)

Galīgais klājums

Tex –Color Wandlasur Trend TC7204

Uzvešana

Tex –Color Wandlasur Trend TC7204 ar slaukāmo cimdu bez liela spiediena uznest apļveidīgi. Pēc 5-10 minūtēm ar slaukāmo cimdu, nepiespiežot, vieglām, apļveidīgām kustībām noslaucīt virsmu. Tā rodas izsmalcināts vizuālais efekts antīkā stilā.

Lazūras klājuma uzvešanai ir piemērotas arī krāsotāju suku, lupatas un dabiskie sūkļi. Izvēle ir atkarīga no katras pamatnes un vēlamā efekta.

Noformēšanas norādes: sienu lazūras ir caurspīdīgi materiāli, caur kurām saskatāmi pamatnes krāsas tonis un struktūra. Šī iemesla dēļ ieteicami paraugklājumi.

Ja pie gaiša gruntējuma tiek uznešts tumšs lazūras krāsas tonis, tiek sasniegts augsts kontrasta efekts. Ja uz stiprāk strukturētām virsmām tiek uznešta ļoti gaiša krāsas toņa lazūra, gaiši pigmentētās daļiņas lazūras iekšienē var saglabāt savu optisko efektu tikai ierobežoti.

Patēriņš

Apm. 150ml/m² vienam lazūras klājumam, skatoties pēc virsmas raupjuma.

Precīza aprēķina vislabākā garantija ir izmēģinājuma pārklājumi.

Atšķaidīšana

Darbgatava

Ietonēšana

Uzmanību: pašrocīgi ietonējot ar pilntoņa vai ietonējuma krāsām obligāti ļoti rūpīgi sajaukt ar sajaucēju. Tex –Color Wandlasur Trend TC7204 var sajaukt 125 krāsu toņos (sk. produktu katalogu) ar Tex –Color Tönservice (krāsu toņu serviss) palīdzību.

Te jāievēro, ka lazūras tonis uz sienas sava lazējošā rakstura, uzvešanas tehnikas, atsevišķā slāņa biezuma un pamatnes krāsas toņa dēļ var atšķirties no oriģināla programmas brošūrā.

Darba rīku tīrīšana

Pēc lietošanas jānomazgā ar ūdeni, ev. pievienojot mazgāšanas līdzekļus.

Žūšanas ilgums

Pie +20° un maks. 65% rel. gaisa mitruma nožūst apm. 4 stundās.

Iestrādes temperatūra

Iestrādes un žāvēšanas laikā gaisa un objekta temperatūrai jābūt vismaz +5°

Norādījumi

Iepakojuma izmēri

5 l

Uzglabāšana

Sausumā, vēsumā, drošībā no sala. Iesāktus iesaiņojumus cieši aizvērt.

Ieteikumi par drošību

Jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā. Acu un ādas kontaktu gadījumā nekavējoties pamatīgi izskalot ar lielu daudzumu ūdens. Nepieļaut ieplūšanu kanalizācijā / ūdenskrātuvēs un augsnē. Konsultācijas saistībā ar alerģiskām reakcijām uz izotiazolīnu var saņemt pa tel. 0800 6333378. Eventuāls marķējums izriet no drošības datu lapas.

VOC (gaistošo organisko savienojumu) saturs

Drošības norāde: ES noteiktie produkta robežrādītāji (Kat A/c): 200 g/l (2010). Šis produkta satur maks. 200 g/l VOC (gaistošos organiskos savienojumus).

Utilizācija

Utilizācijai jānodod tikai pilnībā iztukšots iepakojums. Sakaltušas materiāla atliekas var utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Iepakojums ar šķidra materiāla atliekām jānodod krāsu utilizācijas punktā. AW Atkritumu koda Nr.170904.

Šī tehniskā informācija balstās uz aktuālo tehnikas attīstības līmeni un mūsu pieredzi pielietojuma tehnikas jomā. Tomēr, ņemot vērā pamatnes virsmu un objekta apstākļu daudzveidību, pircējs/lietotājs netiek atbrīvots no pienākuma uz savu atbildību pārbaudīt mūsu ražoto materiālu piemērotību paredzētajam pielietojuma mērķim konkrētajam objektam atbilstošos apstākļos un profesionāli un tehniski pareizā veidā. No iepriekš norādītās informācijas nekādas juridiskas saistības nevar izrietēt. Līdz ar iznākšanu jaunā redakcijā šī dokumenta redakcija zaudē spēku.

Sīkāku informāciju Jūs varat saņemt pa tel. 0800/ 6333378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefons 06 71 / 8 70-0 · Telefakss 06 71 / 8 70-397
Pielietojuma tehnika 06 71 / 8 70-326/327/329
E-pasts: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de

Tehniskās informācijas aktualitāte: 01.2006.