

# Koksnes aizsardzības gruntējums TC 6301

Gruntējums aizsardzībai pret zilēšanu, āra darbiem, bez aromāta



## Produkta apraksts

### Pielietojuma joma

Paredzēts āra darbiem, lai nodrošinātu profilaktisku aizsardzību pret zilēšanu, apdraudētības klasei 3. Paredzēts ārā esošām koka virsmām, kas neatrodas saskarē ar zemi vai tiešā ūdenskrātuvju tuvumā.

#### **Nedrīkst izmantot uz veciem pārklājumiem iekštelpās.**

Šo koksnes aizsardzības līdzekli nedrīkst izmantot uz virsmām, kas pēc specifikācijas ir paredzētas tiešai saskarei ar pārtikas produktiem vai barību. Koksnes aizsardzības līdzekļi satur biocīdas aktīvās vielas. Tos drīkst izmantot tikai saskaņā ar lietošanas instrukciju un tikai norādītajās pielietojuma jomās, kur nepieciešams veikt aizsardzības pasākumus. Nepareiza lietošana var apdraudēt veselību vai radīt kaitējumu apkārtējai videi.

Pieļaujamais uzklāšanas daudzums: 80-120 ml/m<sup>2</sup>.

### Īpašības

„Tex-Color” koksnes aizsardzības gruntējums TC 6301 nodrošina stabilu un pilnīgu koka virsmas pārklājuma nostiprināšanos. Lielā iesūkšanās spēja aizkavē koksnes mitruma absorbciju. Līdzeklis ir viegli apstrādājams un garantē drošu aizsardzību pret koksnes zilēšanu.

### Krāsas tonis

Caurspīdīgs

### Spīdums

Matēts

### Blīvums

Apmēram 0,9 g/cm<sup>3</sup>

### Saistvielas bāze

Alkīda sveķi

### Sastāvdaļas

Alkīda sveķi, lakbenzīns, piedevas, fungicīdi, aktīvā viela: 0,7 % IPBC

### Produkta kods

HSM-LV20

**Apstrāde**

<b>Pamatne</b>	Pamata virsmai jābūt attīrītai no netīrumiem, atdalošām vielām (eļļas, taukvielām, vaska), sausai un ar pietiekamu nestspēju. Tropisko sugu koksne iepriekš speciāli jā sagatavo. Šai sakarībā skat. tehniskās informācijas lapu „Tropisko sugu koksnes apstrāde”. Pieļaujamais uzklāšanas daudzums ir 80-120 ml/m <sup>2</sup> . Koksnes mitrums nedrīkst pārsniegt: lapu kociem – 12 % un skuju kociem – 15 %. Impregnētu koksni var apstrādāt tālāk pēc žūšanas laika paiešanas, taču ne vēlāk kā pēc 4 nedēļām.
<b>Pārklājuma veidošana/ apstrāde</b>	„Tex-Color” koksnes aizsardzības gruntējumu TC 6301 var uzklāt ar otu. Cieta koksne, tropisko sugu koksne un sveķus saturoša mīksta koksne pirms uzklāšanas jā nomazgā ar nitrošķīdinātāju. Pēc apmēram 24 stundas ilga žūšanas laika pie relatīvā gaisa mitruma ne vairāk kā 65 % var turpināt ar „Tex-Color” koksnes aizsardzības gruntējumu TC 6301 pārklāto virsmu apstrādi ar koka lazūrām, pret atmosfēras iedarbību izturīgām krāsām vai piemērotām lakām.
<b>Patēriņš</b>	Apmēram 100 ml/m <sup>2</sup> vienam pārklājumam. Precīzas patēriņa vērtības jā nosaka ar izmēģinājumu palīdzību.
<b>Žūšanas ilgums</b>	Pie temperatūras +20 °C un relatīvā gaisa mitruma 65 % virsma ir sausa pēc apmēram 24 stundām. Pie augsta gaisa mitruma un zemas temperatūras žūšanas ilgums atbilstoši palielinās.
<b>Apstrādes temperatūra</b>	Gaisa un virsmas temperatūra vismaz +5 °C – gan apstrādes, gan žūšanas laikā.
<b>Instrumentu tīrīšana</b>	Darba instrumenti jā nomazgā ar sintētisko sveķu šķīdinātāju vai lakbenzīnu.

## Norādījumi

<b>Iepakojuma izmēri</b>	2,5 l
<b>Uzglabāšana</b>	Sausā, vēsā, no sala pasargātā vietā.
<b>Ieteikumi par drošību</b>	<p>Koksnes aizsardzības līdzekļi satur biocīdas aktīvās vielas. Tos drīkst izmantot tikai saskaņā ar lietošanas instrukciju un tikai norādītajās pielietojuma jomās. Nepareiza lietošana var apdraudēt veselību vai radīt kaitējumu apkārtējai videi. Jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā. Izsmidzināto migliņu vai šļakatas nedrīkst ieelpot. Apstrādes un žūšanas laikā jānodrošina laba ventilācija. Apstrādes laikā nedrīkst ēst, dzert un smēķēt. Ja produkts iekļūst acīs vai nokļūst uz ādas, nekavējoties jāskalo ar lielu daudzumu ūdens. Jāsargā no aizdegšanās avotiem. Norīšanas gadījumā nedrīkst mēģināt izraisīt vemšanu. Nekavējoties jāgriežas pie ārsta, uzrādot iepakojumu/ etiķeti. Nepieļaut ieklūšanu kanalizācijā, augsnē un ūdenskrātuvēs.</p> <p><b>Norādījums.</b> Biocīdi jālieto, ievērojot drošības noteikumus. Pirms lietošanas vienmēr jāizlasa marķējums un informācija par produktu.</p> <p>Koksnes aizsardzības līdzekļi satur biocīdas aktīvās vielas, kas pasargā koksni no zilēšanas. Tos drīkst izmantot tikai saskaņā ar lietošanas instrukciju un tikai norādītajās pielietojuma jomās. Nepareiza lietošana var apdraudēt veselību vai radīt kaitējumu apkārtējai videi.</p>
<b>Utilizācija</b>	Utilizācijai jānodod tikai pilnībā iztukšots iepakojums. Materiāla paliekas var utilizēt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas direktīvā noteikto atkritumu koda Nr. 030299.

Šī tehniskā informācija balstās uz aktuālo tehnikas attīstības līmeni un mūsu pieredzi pielietojuma tehnikas jomā. Tomēr, ņemot vērā pamatnes virsmu un objekta apstākļu daudzveidību, pircējs/lietotājs netiek atbrīvots no pienākuma uz savu atbildību pārbaudīt mūsu ražoto materiālu piemērotību paredzētajam pielietojuma mērķim konkrētajam objektam atbilstošos apstākļos un profesionāli un tehniski pareizā veidā. No iepriekš norādītās informācijas nekādas juridiskas saistības nevar izrietēt. Līdz ar iznākšanu jaunā redakcijā šī dokumenta redakcija zaudē spēku. Sīkāku informāciju Jūs varat saņemt pa tel. 0800/ 6333378.



Meffert AG Farbwerke  
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Telefons 06 71 / 8 70-0 · Telefakss 06 71 / 8 70-397  
Pielietojuma tehnika 06 71 / 8 70-326/327/329  
E-pasts: [anwendungstechnik@meffert.com](mailto:anwendungstechnik@meffert.com)  
[www.tex-color.de](http://www.tex-color.de)

Tehniskās informācijas aktualitāte: 2006. gada decembris