

Tehniskā informācija

Īpašības:

Profesionālās premium kvalitātes vissezona vienkomponenta poliuretāna montāžas putas ar blīvu putu struktūru un palielinātu putu apjomu. Zema pēcizplešanās (low expanding). Paredzētas ieklāšanai ar putu pistoli, kas ļauj precīzi dozēt putu apjomu, palielinot produktivitāti. Mitrumā cietējošas. Paredzētas logu un durvju rāmju montāžai, šuvju aizpildīšanai jumta konstrukcijās, sienu un griestu savienojumos, izolācijas materiālos. Aizpilda plaisas un teicami uzlabo siltuma un skaņas izolāciju. Sacietējušas putas ir izturīgas pret parasto ķīmisko slodzi, nav indīgas, nenoveco un ir izturīgas pret parazītiem. Sacietējušas putas var pārkrāsot, aplīmēt un špaktelēt. Ilgstoša stabilitāte, nesarūk un neizplešas pēc sacietēšanas.

Iestrāde:

Pirms lietošanas izlasīt drošības norādījumus. Balonu pirms pievienošanas pistolei kārtīgi sakratīt, vismaz 20 reizes. Pēc tam balonu ar melno adapteri cieši pieskrūvēt pistolei. Uzskrūvējot balonu nesašķiebt un nepārvilkt. Nospiegt pistoles gaili, lai piepildītu pistoli ar putām. Ar regulējošo skrūvi iespējams ērti un ekonomiski dozēt putu izplūdi. Īslaicīgos darbu pārtraukumos balonu atstāt nenonemtu no pistoles. Svaigus nevēlamus putu traipus tīrīt ar dufa PUR Pistolen Reiniger putu tīrītāju. Ikdienas lietošanā pistoli neatvienot no balona un turēt pilnu ar putām. Regulējošo skrūvi pieskrūvēt pilnībā, lai novērstu nevēlamu putu noplūdi. Ilgākos pārtraukumos pistoli iztīrīt ar dufa PUR Pistolen Reiniger putu tīrītāju. Sacietējušas putas var notīrīt mehāniski. Pilnīgi iztukšotu balonu nekavējoties nomainīt ar pilnu. Pēc balona uzskrūvēšanas nospiegt gaili, lai iedzītu pistolē spiedienu no balona. Šuves, platākas par 4cm un dziļākas par 5cm aizpildīt, iekļājot vairākas kārtas, samitrinot ar ūdeni starp kārtām. Vertikālās šuves aizpildīt virzienā no lejas uz augšu.

Virsmas sagatavošana:

Pamatnēm jābūt stingrām, tīrām un attaukotām. Vienkomponenta poliuretāna putas lieliski saistās ar daudziem būvmateriāliem, kā betons, ķieģeļu mūris, apmetums, koks, cementa izstrādājumi, marmors, akmens, cietais PVC un metāls, izņemot silikonu, teflonu, polietilēnu un līdzīgus. Virsmas pirms putu uzklāšanas samitrināt apsmidzinot ar ūdeni.

Tehniskie dati:

Putu tilpums, brīvi izputojot, sasniedz apm. 60 litrus. Iestrādes temperatūra: no -10oC līdz +30oC. Optimālākā iestrādes temperatūra no +10oC līdz +25oC. Balona optimālā temperatūra +20oC. Nelīp pēc apm. 5-6 min., griežamas pēc apm. 8-10 min., ja kārtas biezums ir apm. 20 mm. Noslogojams pēc apm.12 stundām. Temperatūras izturīgs: no -40oC līdz +80oC. Būvmateriālu klase B2 pēc DIN 4102-1. Iepūstās putas sargāt no UV starojuma. Fasējums: 800ml

Uzglabāšana: Vertikāli, sausā un vēsā vietā, 12 mēnešus. Pirms pielietošanas uzglabāt istabas temperatūrā vismaz 12 stundas.

Sevišķi norādījumi drošībai: Neuzglabāt balonu automašīnas salonā, transportēt tikai bagāžniekā, nostiprinot vertikāli. Savienojuma vietā pielīpušu balonu nelauzt ar spēku, jo pastāv eksploziju bīstamība. Pistoli nemazgāt ar ūdeni. Putu atlikumus nenokasīt ar asiem priekšmetiem no pistoles. Ievērot pistoles lietošanas norādījumus.

Ražots Vācijā!