

## Tehniskās informācijas lapa



# SEIDENLATEX 10 TC1114

**Pusmatēta un nodilumizturīga lateksa krāsa iekšdarbiem.**

### **Produkta apraksts**

**Pielietojuma joma** Labi kopjama, pusmatēta lateksa krāsa iekšdarbiem. Lieliskas apstrādes īpašības un segtspēja, kas nodrošina vienmērīgu klājumu.

Minimāli izgarojumi, nesatur šķīdinātājus un mīkstināšanas līdzekļus. Ekonomiska. Paredzēta sensiblām telpām, tādām kā biroji, skolas, veikalu telpas, restorāni, ārstu prakses vietas u.c.

Noturīga pret mazgāšanas līdzekļiem, tajā pašā laikā tvaiku caurlaidīga.

### **Īpašības**

- Noturīga pret mehānisku iedarbību
- Noturīga pret mazgāšanas līdzekļiem
- Nesatur šķīdinātājus
- Ekonomiska
- Tvaiku caurlaidīga
- Atšķaidāma ar ūdeni
- Nesatur konservantus

### **Klasifikācija pēc**

#### **DIN EN 13 300**

Mitrā noberšanās: 1 klase

Atbilst DIN 53778

Nosegšanas spēja: Klase 2

Pie patēriņa apm. 7m<sup>2</sup>/l

Spīduma pakāpe: pusmatēta

Maksimālā granulācija: smalka dispersija (apm. 100 mikroni).

Vidējie

Rādītāji par cik produktā tiek izmantotas dabīgas izejvielas, iespējamās nelielas nobīdes, taču tās neietekmē produkta īpašības.

#### **Krāsa:**

balta

#### **Blīvums**

Apm. 1.3 gr/cm<sup>2</sup>

#### **Pigmenta bāze**

Titāna dioksīds

<b>Sastāvdaļas</b>	Polivinilacetāta dispersija, titāna dioksīds, kalcija karbonāts, krīts, Ūdens, piedevas, metil/benzils un hlora izotiazolinons.
<b>Produkta kods</b>	M-DF 01
<b>Iepakojums</b>	5 un 12.5 litri
<b>Uzklāšana</b>	Uzklājama ar otu, rullīti, vai pulverizatoru. Izsmidzināšanas tehnikas parametri Izmidzināšanas leņķis 50 grādi. Sprauslas diametrs 0.018"-0.026" Spiediens 150-180 bar.
<b>Iestrādes temperatūra</b>	Minimālā gaisa un objekta temperatūra apstrādes laikā +5C.
<b>Žūšanas laiks</b>	Nākošo kārtu var krāsot pēc 4 stundām, ja gaisa temperatūra +20C un max . relatīvais gaisa mitrums 65%. Eksploatējama pēc 3 dienām. Pie zemākām temperatūrām un augstāka gaisa relatīvā mitruma žūšanas laiks var paildzināties. Pēc pilnīgas nožūšanas virsma lieliski pakļaujas tīrīšanai.
<b>Patēriņš</b>	Apm. 145ml/m2 vienai kārtai uz gludas, nedaudz porainas virsmas. Uz raupjās virsmas attiecīgi vairāk.
<b>Atjaukšana ar ūdeni</b>	Līdz 5%
<b>Uzglabāšana</b>	Sausā ,vēsā, pasargātā no aukstuma vietā.
<b>GOS</b>	ES robežvērtība šim produktam (kat. A/a) 30g/l (2010). Šī produkta sastāvā ir maks. 30 g/l gaistošo organisko savienojumu.
<b>Darba drošība</b>	Sargāt no bērniem, tiem nepieejamās vietās. Izmidzinot jāizsargājas no tvaiku ieelpošanas. Uzklāšanas un žūšanas procesā labi vēdinātā telpā. Strādājot ar produktu – nesmēķēt ,nedzert, neēst. Ja produkts nokļuvis acīs vai uz ādas, uzreiz rūpīgi izskalot ar lielu ūdens daudzumu. Neliet kanalizācijā, ūdens tilpnēs un uz zemes.
<b>Utilizācija</b>	Saskaņā ar vietējiem priekšrakstiem. Atkritumu kods AVV 080112.

Šī tehniskā informācija balstās uz aktuālo tehnikas attīstības līmeni un mūsu pieredzi izmantojot tehnikas jomā. Tomēr, ņemot vērā pamatnes virsmu un objekta apstākļu daudzveidību, pircējs /lietotājs netiek atbrīvots no pienākuma uz savu atbildību parbaudīt mūsu ražoto materiālu piemērotību paredzētajam pielietojuma mērķim konkrētajam objektam atbilstošos apstākļos un profesionāli un tehniski pareizā veidā. No iepriekš norādītās informācijas nekādas juridiskas saistības nevar izrietēt. Līdz ar iznākšanu jaunā redakcijā šī dokumenta redakcija zaudē spēku.

