



KIILTO E Gatavā smalkā špaktele

TIPS

Ūdens bāzes gatavā smalkā špaktele sienām un griestiem.

PIELIETOJUMS

Paredzēta smalkajai sienu un griestu špaktelēšanai sausās iekštelpās, bet īpaši piemērota plaisu un nelielu caurumu aizpildīšanai (piemēram, skrūvju vietas), kā arī apdares darbiem. Ģipškartona plākšņu salaiduma vietu špaktelēšanai iesakām izmantot Kestonit GP vai Kiilto J špakteles. Sagatavotā virsma nav piemērota flīžu uzklāšanai vai plastikāta materiālu piestiprināšanai.

PAMATNE

Virsmai jābūt tīrai, sausai un bez putekļiem. Pirms jaunas špakteles kārtas uzklāšanas, iepriekšējam slānim jābūt pilnīgi nožuvušam. Nepieciešamības gadījumā uzklāto špakteles slāni slīpē un rūpīgi notīra pirms jaunas kārtas uzklāšanas. Sagatavotā virsma ir gatava krāsošanai vai tapešu līmēšanai.

ĪPAŠĪBAS

- ◆ Neiztur mitrumu
- ◆ Baltā krāsā
- ◆ Zemākā izmantošanas temperatūra +10°C

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Šķīdinātājs:	ūdens
Īpatnējais svars:	1,6
Tips:	polimēra dispersijas un kaļķakmens bāzes špaktele
Graudiņu lielums:	maks.0,10 mm
Maksimālais slāņa biezums:	2 mm
Šuves stiprība (EN 15824)	>0.3 MPa

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Gatava lietošanai. Pēc ilgas uzglabāšanas ieteicams samaisīt. Ja nepieciešams, var atšķaidīt ar nelielu daudzumu ūdens. Uzklāj ar metāla ķelli.

ŽŪŠANAS LAIKS

Apmēram 24 stundas (+18°C). Žūšanas laiku ietekmē špakteles slāņa biezums, gaisa temperatūra un relatīvais mitrums.

IETEICAMIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Špaktelēšanas laikā telpā jābūt tās normālajai temperatūrai (+18...+20°C).

IEPAKOJUMS

4,8 kg un 16 kg plastmasas spainis.

LIETOŠANAS DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Izvairieties no ādas kontakta ar svaigu produktu. Slīpējot virsmu, ieteicams izmantot sejas respiratoru. Par produktu var saņemt speciālu lietošanas drošības informāciju un ražojuma etiķetē jūs atradīsiet iznīcināšanas instrukcijas.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt vēsā vietā, temperatūrā virs +1°C, blīvi noslēgtā oriģinālajā iepakojumā, ne ilgāk kā 1 gadu.

UZMANĪBU!

Ieteikumu pamatā ir mūsu veiktie izmēģinājumi un uzkrātā pieredze. Tomēr mēs nevaram iespaidot vietējos apstākļus un darbu izpildes kvalitāti, līdz ar to mēs par tiem nevaram uzņemties atbildību. Jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie mūsu pārstāvja.