



## KIILTO LW

### Gatava lietošanai špaktele mitrām telpām

#### PIELIETOJUMS

Kiilto LW ir ūdens bāzes, gatava lietošanai, universāla un mitruma izturīga sienu un griestu špaktele sausām un mitrām telpām. Sagatavotā virsma ir piemērota hidroizolācijas ieklāšanai, flīzēšanai vai krāsošanai. Atbilst EN15824:2009 standartiem.

#### PAMATNE

Kiilto LW var izmantot ģipškartona plākšņu un citu celtniecības plākšņu, kā arī betona vai apmestu virsmu izlīdzināšanai. Virsmai jābūt tīrai, stingrai un attīrītai no putekļiem. Pirms jaunas kārtas uzklāšanas ļaut iepriekšējai kārtai nožūt. Pirms jaunas kārtas uzklāšanas iepriekšējo kārtu noslīpēt un notīrīt.

#### ĪPAŠĪBAS

- ♦ sausām un mitrām telpām,
- ♦ laba saķere,
- ♦ zaļganā krāsā,
- ♦ zemākā uzklāšanas temperatūra +10°C.

#### TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Šķīdinātājs: ūdens  
Blīvums: apm. 1.1 kg/l  
Tips: polimēra dispersija ar vieglu pildvielu un kaļķakmeni  
Graudiņu lielums: maks. 0.15 mm  
Maks. slāņa biezums: 3 mm, 10 mm iedobēs  
Šuves stiprība (EN15824): >0.5 MPa

#### IETEICAMIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Normāla istabas temperatūra.

#### LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Kiilto LW ir gatava lietošanai špaktele. Pēc ilgas uzglabāšanas pirms lietošanas labi samaisīt. Ja nepieciešams, špakтели var atšķaidīt ar ūdeni. Špakтели uzklāt ar metāla ķelli.

#### ŽŪŠANAS LAIKS

Apm. 2-24 stundas (+18°C). Žūšanas laiks atkarīgs no slāņa biezuma, gaisa mitruma un relatīvā mitruma.

#### LIETOŠANAS DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Izvairieties no ādas kontakta ar svaigu špakteles masu, jo tā ir sārmaina. Slīpēšanas laikā ieteicams izmantot sejas respiratoru un acu aizsargus. Par produktu var saņemt tehnisko un drošības datu lapu.

#### IEPAKOJUMS

3l un 10l plastmasas spaiņi.

#### UZGLABĀŠANA

Uzglabāt vēsā vietā, noslēgtā oriģinālajā iepakojumā, temperatūrā, kas nav zemāka par +1°C. Derīguma termiņš maks. 12 mēneši.

#### UZMANĪBU!

Ieteikumu pamatā ir mūsu veiktie izmēģinājumi un uzkrātā pieredze. Tomēr mēs nevaram iespaidot vietējos apstākļus un darbu izpildes kvalitāti, līdz ar to mēs par tiem nevaram uzņemties atbildību. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mūsu pārstāvi.