



KESTONIT GP

TIPS

Polimēra bāzes špaktele sienām.

PIELIETOJUMS

Speciāla špaktele, kas paredzēta ģipškartona šuvju špaktelēšanai, kā arī pastiprinošo lentu iestiprināšanai tajās. Izmantot sausās telpās. Iespējams uzklāt līdz 3mm biezu špakteles slāni.

PAMATNE

Pamatnei jābūt sausai, stingrai, tīrai un bez putekļiem.

ĪPAŠĪBAS

- ◆ Atbilst celtniecības materiālu emisijas klasei M1,
- ◆ Nedrīkst lietot mitrās telpās,
- ◆ Baltā krāsā,
- ◆ Labas uzklāšanās īpašības.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Galvenā saistviela:	Polimērs.
Zemākā izmantošanas temperatūra:	+10°C.
Graudiņu lielums:	<0,25mm.
Max. slāņa biezums:	3mm.

PATĒRIŅŠ

Apmēram: 1,2kg/m²/mm.

UZKLĀŠANAS METODES

Metāla lāpstiņa.

MAISĪJUMA ATTIECĪBAS

20kg špakteles nepieciešams 7-7,5L ūdens.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Špakteles pulveri lēnām maisot iejauc vēsā (+18°C), tīrā ūdenī, kamēr izveidojas viendabīga masa. Gatavai masai ļauj pastāvēt, apmēram, 15 minūtes un pēc tam vēlreiz samaisa. Vispirms šuvē ieklāj špakтели un tad ar šauru tērauda lāpstiņu iespiež pastiprinošo lentu. Pēc tam šuvi aizšpaktelē, uzklājot špakтели ar platu tērauda lāpstiņu uz pastiprinošās lentas. Pēc špakteles nožūšanas virsmu vajadzības gadījumā slīpē. Pirms jaunas špakteles kārtas uzklāšanas iepriekšējam slānim jābūt pilnīgi nožuvsam. Vajadzības gadījumā pirmo uzklāto špakteles slāni slīpē un rūpīgi notīra pirms jaunas kārtas uzklāšanas. Gatavu virsmu var krāsot vai aplīmēt ar tapetēm.

IESTRĀDES LAIKS

Apmēram 24 stundas (+18°C). Ja gatava špakteles masa jāsaglabā līdz nākamajai dienai, tās sažūšanu var novērst, noslēdzot trauku, kurā atrodas špaktele.

ŽŪŠANAS LAIKS

Apmēram 24 stundas (+18°C). Žūšanas laiku ietekmē špakteles slāņa biezums, gaisa temperatūra un relatīvais mitrums.

IETEICAMIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Telpas, špakteles un špaktelējamo materiālu temperatūra: +18...20°C.

Materiālu mitrums: betons <3,5% vai <90% RH.

IEPAKOJUMS

20kg papīra maisi.

LIETOŠANAS DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Izvairieties no ādas kontakta ar svaigu špakteles masu, jo tā ir sārmaina. Jaukšanas un slīpēšanas laikā ieteicams izmantot respiratoru. Produkts nesatur kaulu līmi un želantīnu. Par produktu var saņemt speciālu lietošanas drošības informāciju un ražojuma etiķetē jūs atradīsiet iznīcināšanas instrukcijas.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt vēsā un sausā vietā, oriģinālajā iepakojumā, ne ilgāk kā 1 gadu.

UZMANĪBU!

Ieteikumu pamatā ir mūsu veiktie izmēģinājumi un uzkrātā pieredze. Tomēr mēs nevaram iespaidot vietējos apstākļus un darbu izpildes kvalitāti, līdz ar to, mēs par tiem nevaram uzņemties atbildību. Jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie mūsu pārstāvja.