



## KESTONIT LH

Izlīdzinošais maisījums

### PIELIETOJUMS

Paredzēta smalkajai sienu un griestu špaktelēšanai sausās telpās. Piemērots betona, apmetuma, cementa bāzes izlīdzinošo maisījumu, silikāta ķieģeļu, dedzinātu ķieģeļu, ģipškartona plākšņu izlīdzināšanai un griestu izlīdzināšanai ar izsmidzināšanas metodi. Raupjas virsmas pirms izlīdzināšanas (atkarībā no virsmas raupjuma) apmest ar Kiilto TT, SK vai LK izlīdzinošo maisījumu. Virsmas, kas apstrādāta ar Kestonit LH, ir gatava krāsošanai vai tapešu līmēšanai. (Nav piemērots zem keramiskajām flīzēm un sienu vinīla segumiem). Virsmu pirms tapešu līmēšanas ieteicams nokrāsot.

### PAMATNE

Pamatnei jābūt sausai, stingrai, tīrai un bez putekļiem. Jaunu kārtu var uzklāt tikai tad, kad iepriekšējā ir pilnībā nožuvusi. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas virsmu jānoslīpē.

### ĪPAŠĪBAS

- ◆ Atbilst celtniecības materiālu emisijas klasei M1,
- ◆ Nedrīkst lietot mitrās telpās,
- ◆ Gaišā krāsā,
- ◆ Zemākā uzklāšanas temperatūra +10°C.

### TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Galvenā saistviela:	Polimēra-kaļķakmeņu bāzes pulveris
Graudiņu lielums:	maks. 0,25 mm.
Maks. slāņa biezums:	1...2 mm.

### PATĒRIŅŠ

Apmēram: 1,2kg/m<sup>2</sup>/mm.

### MAISĪJUMA ATTIECĪBAS

20kg Kestonit LH nepieciešams 7-7,5l ūdens.

### IESTRĀDES LAIKS

Apmēram 24 stundas (+18°C). Ja sagatavotā izlīdzinošā maisījuma masa jā saglabā līdz nākamajai dienai, lai novērstu sažūšanu, trauku rūpīgi noslēgt.

### IETEICAMIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Telpas, špakteles un špaktelējamo materiālu temperatūra: +18...20°C.

Materiālu mitrums: betons <90% RH.

### LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Špakteles pulveri lēnām maisot iejauc vēsā (+18°C), tīrā ūdenī, kamēr izveidojas viendabīga masa. Gatavai masai ļauj pastāvēt, apmēram, 15 minūtes un pēc tam vēlreiz samaisa. Špakteles masu uz virsmām uzklāj ar rokām, izmantojot metāla lāpstiņu, vai arī mehāniski - uzsmidzinot. Mehāniski uzklātu špakteles masu izlīdzina ar rokām, izmantojot metāla lāpstiņu.

### ŽŪŠANAS LAIKS

Apmēram 24 stundas (+18°C). Žūšanas laiku ietekmē špakteles slāņa biezums, gaisa temperatūra un relatīvais mitrums.

### IEPAKOJUMS

20kg papīra maisi.

### **LIETOŠANAS DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA**

Produkts nesatur kaulu līmi un želantīnu. Izvairieties no ādas kontakta ar svaigu špakteles masu, jo tā ir sārmaina. Jaukšanas un slīpēšanas laikā ieteicams izmantot respiratoru. Par produktu var saņemt drošības datu lapu.

### **UZGLABĀŠANA**

Neatvērta iepakojuma, uzglabājot sausos apstākļos, derīguma termiņš ir maks. 1 gads.

### **UZMANĪBU!**

Ieteikumu pamatā ir mūsu veiktie izmēģinājumi un uzkrātā pieredze. Tomēr mēs nevaram iespaidot vietējos apstākļus un darbu izpildes kvalitāti, līdz ar to mēs par tiem nevaram uzņemties atbildību. Jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie mūsu pārstāvja.