



KIILTO KL Šķiedras saturoša sienu špaktele

PIELIETOJUMS

Kiilto KL ir cementa bāzes šķiedras saturoša sienu špaktele **agregāta** sienu izlīdzināšanai, izmantojot kopā ar stikla šķiedras sietu. Var izmantot sienu špaktelēšanai pirms hidroizolācijas ieklāšanas un flīzēšanas arī mitrās telpās. Piemērota arī ārsienām un cokoliem, ja tiek tiks tālāk apstrādāti. Labi piemērota lietojot kopā ar stikla šķiedras sietu, kad tiek nostiprinātas ēkas sienas.

PAMATNE

Virsmai jābūt tīrai, stingrai un attīrītai no putekļiem. Sausas virsmas pirms izlīdzināšanas samitrināt. Pirms jaunas kārtas uzklāšanas ļaut iepriekšējai kārtai nošūt. Ja nepieciešams, pirms jaunas kārtas uzklāšanas iepriekšējo kārtu noslīpēt un notīrīt. Ja strādājat ārā, aizsargāt apstrādājamo virsmu no tiešiem saules stariem un vēja.

ĪPAŠĪBAS

- ♦ atbilst Somijas celtniecības materiālu emisijas klasei M1 un EN 998-1:2003 standartiem,
- ♦ mitrumizturīga,
- ♦ pelēkā krāsā,
- ♦ zemākā uzklāšanas temperatūra +5 °C,
- ♦ nav piemērota vietās, kas pastāvīgi atrodas zem ūdens, piem., peldbaseinos.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Tips:	polimēra-cementa-smilšu bāzes pulveris
Graudiņu lielums:	maks. 1.5 mm
Maks. slāņa biezums:	3...10 mm izlīdzinot visu virsmu 3...15 mm izlīdzinot daļu no virsmas

PATĒRIŅŠ

1 mm slānis/ m² cietas vielas sver apmēram 1,5kg

MAISĪJUMA ATTIECĪBAS

4,2 – 4,8 l ūdens

20 kg Kiilto KL Izlīdzinošās špakteles

IESTRĀDES LAIKS

Apmēram 2-3 stundas (+18 °C).

IETEICAMIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Telpas, špakteles un špaktelējamo materiālu temperatūra: +18...+20°C.

Pamatnes mitrums - betons <90% RH.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Kiilto KL pulveri, lēnām maisot, bērt tīrā, vēsā ūdenī (+18...+20°C), līdzi iegūst vienveidīgu špakteles masu. Gatavai masai ļaut pastāvēt 10-15 min, tad vēlreiz izmaisīt. Kiilto KL var uzklāt ar izsmidzinātāju vai ar rokām, enerģiski piespiežot izlīdzinošo špakteli pie virsmas. Uzklāto špakteles masu izlīdzināt izmantojot, piemēram, metāla špakteles lāpstiņu. Virsmu var mitrināt.

Kad izmantojat Kiilto stikla šķiedras sietu, iestrādāt to svaigi uzklātā špaktelē. Izlīdzināt izmantojot metāla špakteles lāpstiņu. Nākamo kārtu uzklāt, kad iepriekšējā ir nožuvusi. Sausos apstākļos virsmas sacietēšanu var paātrināt apsmidzinot ar ūdeni.

ŽŪŠANAS LAIKS

Apm. 1-3 dienas (+18°C). Žūšanas laiks atkarīgs no slāņa biezuma, gaisa mitruma un relatīvā mitruma.

IEPAKOJUMS

20kg papīra maiss.

LIETOŠANAS DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Izvairieties no ādas kontakta ar svaigu špakteles masu, jo tā ir sārmaina. Kairina ādu un gļotādu. Jaukšanas un slīpēšanas laikā ieteicams izmantot sejas respiratoru. Par produktu var saņemt tehnisko un drošības datu lapu.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt sausā vietā. Derīguma termiņš maks. 12 mēneši no izgatavošanas datuma, uzglabājot neatvērtā oriģinālajā iepakojumā, sausā vietā.

UZMANĪBU!

Ieteikumu pamatā ir mūsu veiktie izmēģinājumi un uzkrātā pieredze. Tomēr mēs nevaram iespaidot vietējos apstākļus un darbu izpildes kvalitāti, līdz ar to mēs par tiem nevaram uzņemt atbildību. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mūsu pārstāvi.