



KESTONIT SK

PIELIETOJUMS

Cementa bāzes izlīdzinošais maisījums sienu un griestu špaktelēšanai sausās un mitrās telpās, kā arī ārā. Atbilst celtniecības materiālu emisijas klasei M1. Špaktelēšanai piemērotas virsmas ir betons, apmetums, špaktelētas virsmas, silikāta ķieģeļi, dedzināti ķieģeļi un ģipškartona plāksnes. Gatavu virsmu var flīzēt vai ieklāt Kiilto hidroizolāciju. Virsmu var papildus izlīdzināt ar kādu no Kiilto izlīdzinošajiem maisījumiem.

PAMATNE

Pamatnei jābūt sausai, stingrai, tīrai un bez putekļiem. Sausas pamatnes pirms izlīdzināšanas samitrināt (izņemot koka virsmas). Jaunu kārtu var uzklāt tikai tad, kad iepriekšējā ir pilnībā nožuvusi. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas virsmu jānoslīpē un jānotīra.

ĪPAŠĪBAS

- ◆ Atbilst celtniecības materiālu emisijas klasei M1,
- ◆ Mitrumizturīgs,
- ◆ Pelēkā krāsā,
- ◆ ZEmākā uzklāšanas temperatūra +5°C,
- ◆ Nav ieteicams izmantot vietā, kuras visu laiku atrodas saskarē ar ūdeni, piemēram, baseinos.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Galvenā saistviela:	Polimēra -cementa-kaļķakmens bāzes pulveris
Graudiņu lielums:	maks. 0,5mm.
Maks. slāņa biezums:	10mm izlīdzinot atsevišķus virsmas laukumus 3mm izlīdzinot visu virsmu

PATĒRIŅŠ

Apmēram: 1,3kg/m²/mm.

MAISĪJUMA ATTIECĪBAS

20kg špakteles nepieciešams 5-5,5l ūdens.

IESTRĀDES LAIKS

Apmēram 3-4 stundas (+18°C).

IETEICAMIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Telpas, špakteles un špaktelējamo materiālu temperatūra: +18...20°C.

Materiālu mitrums: betons <3,5% vai <90% RH.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Špakteles pulveri lēnām maisot iejauc vēsā (+18°C), tīrā ūdenī, kamēr izveidojas viendabīga masa. Gatavai masai ļauj pastāvēt, apmēram, 15 minūtes un pēc tam vēlreiz samaisa. Špakteles masu uz virsmām uzklāj ar rokām, izmantojot metāla lāpstiņu, vai arī mehāniski - uzsmidzinot. Mehāniski uzklātu špakteles masu izlīdzina ar rokām, izmantojot metāla lāpstiņu.

ŽŪŠANAS LAIKS

Apmēram 24 stundas (+18°C). Ž ūšanas laiku ietekmē špakteles slāņa biezums, gaisa temperatūra un relatīvais mitrums.

IEPAKOJUMS

20kg papīra maisi.

LIETOŠANAS DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Produkts nesatur kaulu līmi un želantīnu. Izvairieties no ādas kontakta ar svaigu špakteles masu, jo tā ir sārmaina. Jaukšanas un slīpēšanas laikā ieteicams izmantot respiratoru. Par produktu var saņemt drošības datu lapu.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt sausā vietā, oriģinālajā iepakojumā, ne ilgāk kā 1 gadu.

UZMANĪBU!

Ieteikumu pamatā ir mūsu veiktie izmēģinājumi un uzkrātā pieredze. Tomēr mēs nevaram iespaidot vietējos apstākļus un darbu izpildes kvalitāti, līdz ar to mēs par tiem nevaram uzņemt atbildību. Jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie mūsu pārstāvja.