



KESTONIT SH

TIPS

Cementa bāzes špaktele sienām.

PIELIETOJUMS

Paredzēta smalkajai sienu un griestu špaktelēšanai sausās vai mitrās telpās. Iespējams uzklāt līdz 2mm biezu špakteles slāni.

PAMATNE

Pamatnei jābūt sausai, stingrai, tīrai un bez putekļiem.

ĪPAŠĪBAS

- ◆ Atbilst celtniecības materiālu emisijas klasei M1,
- ◆ Mitrumizturīga,
- ◆ Pelēkā krāsā,
- ◆ Labas uzklāšanās īpašības,
- ◆ Nav ieteicams izmantot vietā, kuras visu laiku atrodas saskarē ar ūdeni, piemēram, baseinos.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Galvenā saistviela:	Cements.
Zemākā izmantošanas temperatūra:	+5°C.
Graudiņu lielums:	<0,25mm.
Max. slāņa biezums:	2mm.

PATĒRIŅŠ

Apmēram: 1,3kg/m²/mm.

UZKLĀŠANAS METODES

Metāla lāpstiņa.

MAISĪJUMA ATTIECĪBAS

20kg špakteles nepieciešams 6,5-7L ūdens.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Špakteles pulveri lēnām maisot iejauc vēsā (+18°C), tīrā ūdenī, kamēr izveidojas viendabīga masa. Gatavai masai ļauj pastāvēt, apmēram, 15 minūtes un pēc tam vēlreiz samaisa. Špakteles masu uz virsmām uzklāj ar rokām, izmantojot metāla lāpstiņu, vai arī mehāniski - uzsmidzinot. Mehāniski uzklātu špakteles masu izlīdzina ar rokām, izmantojot metāla lāpstiņu. Pirms jaunas špakteles kārtas uzklāšanas iepriekšējam slānim jābūt pilnīgi nožuvušam. Vajadzības gadījumā pirmo uzklāto špakteles slāni slīpē un rūpīgi notīra pirms jaunas kārtas uzklāšanas. Gatavu virsmu var krāsot vai aplīmēt ar tapetēm. Špaktelēšanai piemērotas virsmas ir betons, apmetums, špaktelētas virsmas, silikāta ķieģeļi, dedzināti ķieģeļi un ģipškartona plāksnes. Nav piemērota virsmas špaktelēšanai pirms flīžu vai plastikāta seguma līmēšanas.

IESTRĀDES LAIKS

Apmēram 3-4 stundas (+18°C).

ŽŪŠANAS LAIKS

Apmēram 24 stundas (+18°C). Ž ūšanas laiku ietekmē špakteles slāņa biezums, gaisa temperatūra un relatīvais mitrums.

IETEICAMIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Telpas, špakteles un špaktelējamo materiālu temperatūra: +18...20°C.

Materiālu mitrums: betons <3,5% vai <90% RH.

IETAKOJUMS

20kg papīra maisi.

LIETOŠANAS DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Izvairieties no ādas kontakta ar svaigu špakteles masu, jo tā ir sārmaina. Jaukšanas un slīpēšanas laikā ieteicams izmantot respiratoru. Produkts nesatur kaulu līmi un želantīnu. Par produktu var saņemt speciālu lietošanas drošības informāciju un ražojuma etiķetē jūs atradīsiet iznīcināšanas instrukcijas.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt vēsā un sausā vietā, oriģinālajā iepakojumā, ne ilgāk kā 1 gadu.

UZMANĪBU!

Ieteikumu pamatā ir mūsu veiktie izmēģinājumi un uzkrātā pieredze. Tomēr mēs nevaram iespaidot vietējos apstākļus un darbu izpildes kvalitāti, līdz ar to mēs par tiem nevaram uzņemt atbildību. Jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie mūsu pārstāvja.