



## **KIILTO Quick** **Ātri žūstoša špaktele**

### **PIELIETOJUMS**

Kiilto Quick ir ātri žūstoša, ūdens bāzes, gatava lietošanai špaktele sienu un griestu špaktelēšanai pirms virsmas krāsošanas vai tapešu līmēšanas. Var izmantot arī kā ķīti koka virsmām pirms krāsošanas.

### **PAMATNE**

Kiilto Quick var izmantot kā nobeiguma slāni dažādām koka virsmām (piemēram, durvis un mēbeles). Virsmai jābūt tīrai, sausai un bez putekļiem. Ja nepieciešams uzklāt otru slāni, tad jāpārlicinās, ka iepriekšējais slānis ir pilnīgi nožuvis. Nepieciešamības gadījumā uzklāto špakteles slāni slīpē un rūpīgi notīra pirms jaunas kārtas uzklāšanas.

### **ĪPAŠĪBAS**

- ◆ Neiztur mitrumu
- ◆ Viegli slīpēt
- ◆ Krāsa: gandrīz balta
- ◆ Zemākā izmantošanas temperatūra +10°C

### **TEHNISKĀ INFORMĀCIJA**

Īpatnējais svars: apm. 1,7 kg/l  
Maksimālais slāņa biezums: 1 mm

### **IETEICAMIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI**

Špaktelēšanas laikā telpā jābūt tās normālajai temperatūrai.

### **LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**

Gatava lietošanai. Špakteli uzklāj ar tērauda lāpstiņu. Azpildot ģipškartona plākšņu salaiduma vietas vispirms šuvi aizpildiet ar špaktelmasu un tikai tad mitrā špaktelmasā iespiediet papīra pastiprinošo lenti. Pēc tam šuvi aizšpaktelējiet, uzklājot špakteli ar platu tērauda lāpstiņu uz pastiprinošās lentas. Pēc nožūšanas Kiilto Quick viegli slīpējas.

### **ŽŪŠANAS LAIKS**

Apmēram 1-2 h/mm (+18°C). Žūšanas laiks atkarīgs no slāņa biezuma, gaisa temperatūras un relatīvā gaisa mitruma.

### **IEPAKOJUMS**

250ml plastikāta tūba. Ar vienu tūbu pietiek apm. 0.2m<sup>2</sup> lielam laukumam (slāņa biezums 1mm) vai 300 mazu iedobju/šķirbu aizpildīšanai (15mmx15mmx1mm).

### **UZGLABĀŠANA**

Uzglabāt vēsā vietā, temperatūrā virs +1°C, blīvi noslēgtā oriģinālajā iepakojumā, ne ilgāk kā 1 gadu.

### **LIETOŠANAS DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA**

Izvairieties no ādas kontakta ar svaigu produktu. Slīpējot virsmu ieteicams izmantot sejas respiratoru. Plašāku informāciju par produkta lietošanas drošību atradīsiet produkta drošības datu lapā.

### **UZMANĪBU!**

Ieteikumu pamatā ir mūsu veiktie izmēģinājumi un uzkrātā pieredze. Tomēr mēs nevaram iespaidot vietējos apstākļus un darbu izpildes kvalitāti, līdz ar to mēs par tiem nevaram uzņemt atbildību.

Par tehniskās datu lapas derīgumu pārlicinieties pie mūsu pārstāvja +371 67136362.