



M 100

Līmjava minerālvates plāksnēm

Minerālvates plākšņu pielīmēšanai uz ēku sienām LOBATHERM W siltināšanas sistēmā.

ĪPAŠĪBAS

- minerāla
- salizturīga un ūdensizturīga
- produktīva un viegla lietošana
- stipra saķere
- zems rukums
- difūzijas spējas
- uzklāšanai ar rokām un mašīnām
- pelēka krāsa

LIETOŠANA

- izolācijas minerālvates plākšņu pielipināšanai siltināšanas sistēmā **LOBATHERM W**
- nelīdzenumu līdzināšanai minerālās virsmās

KVALITĀTE UN DROŠĪBA

- saistviela atbilstoši normai **PN-EN 197**
- kvalitātes pastāvīga kontrole saskaņā ar **ISO 9001**
- VI hroma saturs reducēts līdz līmenim <2ppm

VIRSMSA

Virsmā jābūt sausai, tīrai, bez putekļiem un pretadhēzijas līdzekļiem. Brīvus, ar virsmu nesaistītus apmetuma fragmentus noīrīt. Stipri absorbējošu virsmu samitrināt vai nogruntēt ar bāzi quick-mix **ABS** vai **UG**. Novērtējot virsmu, ievērot spēkā esošu normu norādījumu. Prasības minerālvates plāksnēm un mehāniskiem savienojumiem, kā arī citas siltināšanas darbu detaļas ir aprakstītas Instrukcijā **ITB 418/2007** un **ITB 447/2009**.

APSTRĀDĀŠANA

25 kg iepakojuma saturu iebērt tīra vēsa ūdens 6,25-6-75 l, rūpīgi samaisīt ar rokām vai plaši pieejamām mašīnām, vai maisīšanas-sūkšanas agregātu. Rokas maisīšanas gadījumā javu tieši samaisīt ar plaši pieejamu urbjmašīnu ar vītņu maisītāju, līdz viendabīgas masas iegūšanai bez kunkuļiem. Java var būt lietojama pēc 5 minūšu sagatavošanas laika.

Minerālvates plāksnes:

Minerālvates plākšņu pielipināšanas uz sienām gadījumā javu M 100 uzklāt ar joslu-punktu metodi uz izolācijas plāksnes, lietojot ķelli, zobveida ķelli vai mašīnu. Uzklāta slāņa biezums ir atkarīgs no virsmas līdzenuma, un jāizvēlas tā, lai pirms plāksnes pielīmēšanas java segtu virsmu apm. 40 %, un pēc pielīmēšanas apm. 60%.

Lamelas:

Lameļu vates pielīmēšanas gadījumā līmjavu uzklāt divos darba ciklos. Pirmajā ciklā ieberzt plāksnē līmjavu M 100 ar ķelles gludu malu. Pēc dažām minūtēm uzklāt attiecīgo līmes slāni ar zobveida ķelli 10 x 10 mm. Līmjavu uzklāt uz pielīmējamās vates visa laukuma. Sacietēšanas laiks ir atkarīgs no laika apstākļiem. Svaigu javu sargāt no nelabvēlīgiem laikaapstākļiem, piem. sals, stiprs vējš, tieši saules stari un lietus.

Darbu veikt gaisa un virsmas temperatūrā no +5°C līdz +25°C.

IZLIETOJUMS

Javas patērēšana ir atkarīga no virsmas tehniskā stāvokļa un javas lietošanas daudzuma, ap 4,5 kg/m².

Iepakojujums

Maiss 25 kg

UZGLABĀŠANA

Glabāt sausā vietā uz koksnes paliktņiem. Uzglabāšanas laiks 12 mēneši no ražošanas datuma, norādīta uz iepakojuma.

UZMANĪBU

Produkts satur portlandcimentu, kas var ierosināt alerģiju, un kalcija hidroksīdu. Pēc samaisīšanas ar ūdeni reaģē sārmaini. Sargāt acis un ādu. Pēc javas saskares ar ādu, kontakta vietu tieši nomazgāt ar daudz ūdens. Pēc javas saskares ar acīm, izmazgāt acis ar lielu ūdens daudzumu un nekavējoties kontaktēties ar ārstu.

Minēta informācija tika saņemta pēc plašiem pētījumiem un daudzu gadu praktiskas pieredzes. Bet nevar attiekties uz visiem lietošanas gadījumiem. Tāpēc rekomendējam patstāvīgi veikt lietošanas pārbaudes. Atstājam sev tiesību iesniegt tehniskās izmaiņas produkta attīstības ietvaros.

TEHNISKIE PARAMETRI

ienākšanas laiks:	apm. 5 min.
lietošanas laiks:	apm. 1-2 st. pēc sagatavošanas
pielipšana pie betona:	
- ja paraugi tiek glabāti gaisa-sausos apstākļos	≥ 0,3 MPa
- pēc nogremdēšanas ūdenī 24 stundu laikā	≥ 0,2 MPa
- pēc 5 termiskiem-mitruma cikliem	≥ 0,3 MPa
ūdens patērēšana:	Apm. 6,25 - 6,75 l uz 25 kg
izlietošana:	Apm. 4,5 kg/m ²
graudainība:	0 – 0,63 mm
lietošanas temperatūra:	no +5°C līdz +25°C
uzglabāšana:	sausā vietā, 12 mēneši no ražošanas datuma
iekpojums:	25 kg
krāsa:	pelēka

Tehniskie dati attiecas temperatūrai 20°C un gaisa relatīvam mitrumam 65%

Produkts ir sekojošo siltināšanas sistēmu sastāvdaļa:
LOBATHERM W **un atbilst tehniskam apstiprinājumam:**
LOBATHERM W: **AT-15-4309/2012**

Valsts atbilstības deklarācija M 100:

12080470 / 22.08.2012

Sertificējošā vienība ITB Varšavā Nr. **AC 020**.

Ražošanas uzņēmums:

Nr. 60: ul. Nyska 73, 57-100 Strzelin, Polijā

Nr. 61: ul. Opoczyńska 14; 96-200 RawaMazowiecka, Polijā



Stāvoklis: 2013. g. janvāris

Ar šo tehniskās instrukcijas izdošanu savu spēku zaudē iepriekšējās instrukcijas

Plašākā informācija pieejama:

quick-mixsp. z o.o.
ul. Brzegowa 73
57-100 Strzelin, Polijā

tālr. 071/ 392 72 20, 15
fakss: 071/ 392 72 23, 24
e-pasts: info@quick-mix.pl
www.quick-mix.pl

SIA Colortexquick-Mix produkcijas oficiālais dīleris Latvijas teritorijā.