

# Decomarmor TC 7102

Darbgatavs mozaīkas apmetums iekšdarbiem un āra darbiem uz mākslīgo sveķu bāzes



## Produkta apraksts

### Pielietojuma joma

Dekoratīvs, krāsains sienu apdares materiāls uz mākslīgo sveķu saistes bāzes, raupjai sienu virsmu apdarei kāpņu telpās, priekšnos, foajē un slēdžu atrašanās vietās, kā arī pret laika apstākļiem noturīgu klājumu izveidošanai cokolu zonās. Izmantojams uz javas grupu P II un P III apmetumiem, javas grupas P IV ģipša apmetumiem, betona/ stiegru cementa plātnēm, ģipškartona plātnēm u.c.

### Īpašības

Noturīgs pret laika apstākļiem, ūdeni atgrūdošs pēc DIN (Vācijas Normatīvu Institūts) 4108, izturīgs pret nodilumu, pēc DIN 53778, nesatur šķīdinātājus, tvaiku caurlaides spējīgs, sārmu izturīgs, noturīgs pret triecieniem un skrāpējumiem, stipri noslogojams, darbgatavs. Atšķaidāms ar ūdeni, videi draudzīgs, ar vāju smaku.

### Krāsas tonis

27 dažādi dabisko un moderno krāsu tonis, sk. Krāsu toņu karti.

#### Norādes

Tā kā Tex-Color Decoquarz TC 7102 satur dabisko akmeņu granulātu, iespējamas nelielas novirzes krāsu toņos. Savienotu virsmu apstrādei izmantot tikai tā paša kārtidža materiālu. Dažādu kārtidžu apakškopas sajaukt pirms slēgtu virsmu apstrādes.

### Spīduma pakāpe

Zīdaini spīdošs

### Materiāla tips

Tex-Color Decomarmor TC 7102 uz tīra akrilāta bāzes pēc DIN 18 556 ar kvarca granulātu.

### Sastāvdaļas

Pēc VdL (Vācijas Laku rūpniecības apvienības) Būvniecības krāsošanas līdzekļu direktīvas; tīra akrilāta dispersija, aditīvi, ūdens, dabīgie akmeņi un konservācijas līdzekļi

### Produkta kods

M-DF01

## Iestrāde

### Pamatne

Piemērota stingrām, sausām un tīrām pamatnēm, kas iepriekš pienācīgi apstrādātas. Šai sakarā ieteicam ievērot VOB(Nolikums par celtniecības darbu nodošanu un līgumiem) , DIN 18 363, daļu C, 3. sadaļu. Stiprām, viegli uzsūcošām pamatnēm iekšelpās nav nepieciešamas gruntējums. Bojātus un nepiemērotus pārklājumus pamatīgi novākt un iepriekš apstrādāt ar Tex-Color Tiefgrund LF TC 3301.

### Apstrāde

Pirms apstrādes materiālu labi sajaukt ar lēnas darbības maisītāju. Pēc pienācīgas iepriekšējas apstrādes starpklājums; balti pigmentētu Tex-Color Quarzgrund LF TC 3101 uz attiecīgā Deco – Quarz krāsas toņa bāzes ietonēt galīgā klājuma krāsas tonī pēc tabulas. Ietonētais starpklājums ir vienmēr uznesams, arī gaišu krāsas toņu gadījumā

Galīgais klājums; Tex-Color Decomarmor TC 7102 iestrādāt pēc iespējas neatšķaidītu, resp. ar maks. 2% ūdens padarīt gatavu iestrādei.

Uznesšanas process; ar nerūsējošu šķirnes tērauda lāpstīņu vienmērīgi uznest un tad nekavējoties bez apstājas pulēt. Tas ir, gludināt vienā virzienā līdz min. 1 ½ graudainuma struktūrai

### Norādes

Lielākos objektos nepieciešams komandas darbs, lai izvairītos no atkāpēm un papilddarba. Tex-Color Decomarmor TC 7102 nav piemērots horizontālām virsmām ar pastāvīgu mitruma slodzi. Fasādes apdarē ievērot VOB, DIN 18 363, daļu C, 3. sadaļu. Ja vienam laukumam tiek izmantotas vairākas tvertnes Tex-Color Decomarmor TC 7102, ievērot vienādus izstrādes datus, sajaukt dažādus kārtidžus. Pirms iestrādes pārbaudīt krāsu toņus.

Decomarmor	NCS	Decomarmor	NCS	Decomarmor	NCS
8730	S2005-G	8731	S2005-G10Y	8732	S1000N
8733	S2000-n	8734	S1002-Y50R	8735	S1000N
8736	S1500-N	8737	S0505Y50R	8738	S0505Y80R
8739	S2040Y50R	8740	S02020Y70R	8741	S0505R20B
8742	S4020-R	8743	S4020*R	8744	S2020Y60R
8745	S2010Y40R	8747	S0500-N	8748	S5000N
8749	S1500-N	8750	S1000-N	8751	S3000N
8752	S2500-N	8753	S1500-N	8754	S2020Y60R
8755	S1005Y50R	8756	S4020-Y50R	8766	S0502-Y

<b>Patēriņš</b>	Atkarībā no pamatnes struktūras un īpašībām Graudainuma struktūra 1,2-1,8 mm4kg/m <sup>2</sup> Graudainuma struktūra 1,2-2,2 mm5kg/m <sup>2</sup> Precīzus patēriņa rādītājus noteikt ar izmēģinājuma klājumiem.
<b>Atšķaidīšana</b>	Ar maks. 2% ūdens
<b>Darba rīku tīrīšana</b>	Darba rīki uzreiz pēc lietošanas jānomazgā ar ūdeni.
<b>Žūšanas ilgums</b>	Fizikāls žūšanas process, izgarojot ūdenim. Izturīgs pret pieskārienu pēc apm. 24 stundām( atkarībā no laika apstākļiem) Pilnīgi izžūst pēc apm. 5 dienām pie +200 un maks. 65% rel. gaisa mitruma Pie zemākām temperatūrām un lielāka gaisa mitruma šie periodi pagarinās
<b>Iestrādes temperatūra</b>	Iestrādes un žāvēšanas laikā gaisa un objekta temperatūrai jābūt vismaz +50 . Neiestrādāt stiprā saulē, stiprā vējā vai pie sala draudiem.

## Norādījumi

<b>Iepakojuma izmēri</b>	25 kg
<b>Uzglabāšana</b>	Sausā, vēsā vietā un drošībā no sala.
<b>Ieteikumi par drošību</b>	Jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā. Neieelpot smidzināšanas izgarojumus. Iestrādes un žāvēšanas laikā gādāt par pietiekošu ventilāciju. Krāsas iestrādes laikā neēst, nedzert un nesmēķēt ,Acu kontakta gadījumā ar izstrādājumu nekavējoties izskalot ar lielu daudzumu ūdens. Konsultācijas saistībā ar alerģiskām reakcijām uz izotiazolīnu var saņemt pa tel. 0800 6333378. Eventuāls marķējums izriet no drošības datu lapas.
<b>Utilizācija</b>	Utilizācijai jānodod tikai pilnībā iztukšots iepakojums. Sakaltušas materiāla atliekas var utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Iepakojums ar šķidra materiāla atliekām jānodod krāsu utilizācijas punktā. AW Atkritumu koda Nr.170904.

## Pielikums

**Klājuma izveide: pamatnes pārbaudi skat. VOB 18 363, daļa C, 3 paragrāfs. Tex-Color Decomarmor TC 7102**

Nr.	Pamatvirsmas	Priekšapstrāde & gruntējums
1.	Java grupu P I c , P II un P III , jauna betona jauni apmetumi pēc vienas vai divu nedēļu ilgās žāvēšanas (atkārtoti apmetas vietas apstrādāt ar fluora silikātiem)	Gruntēt ar Tex-Color Quarzgrund LF TC 3101
2.	Viegli krītaini, stipri saistoši veci segumi	Gruntēt ar Tex-Color Tiefgrund LF TC 3301, iepriekš pamatīgi nomazgāt
3.	Veci, atslāņojošies segumi bez nestspējas un mākslīgo sveķu apmetumi novācami bez atlikuma un atkarībā no apstākļiem	Gruntēt ar Tex Color Tiefgrund LF TC 3301 vai Tex Color Tiefgrund LH TC 3201

Norādes		
A	Aļģu, pelējuma vai sēnīšu sabojātas virsmas	Skartās vietas pamatīgi jānotīra ar pelējuma noņemšanas līdzekli, jāizmazgā un jāļauj kārtīgi izžūt. Jānoklāj ar Tex-Color Biozid-Sanierlösung TC 8101 (biocīdu sanācības šķīdumu) un jāļauj žūt 24 stundas.
B	Sāls izsvīdumi	Noberzt sausas un gruntēt ar Tex Color Tiefgrund LH TC 3201. Klājumam, kas uzklāts uz sāls iedarbībai pakļautām virsmām, nekādas garantijas netiek dotas.
C	Ilglaicīgas elastības šuvojuma masas un blīvējuma profili	Nepārklāt
D	Klinkera, ķieģeļu un kaļķa smilšakmens mūra konstrukcijas no ārpusē	Pirms uzklāšanas jānodrošina mūra konstrukcijas mitruma izlīdzināšanās . Ar dzelzs sāļiem, nikotīnu un kvēpiem piesūcinātas virsmas jāgruntē ar Tex Color Isolierfarbe LH TC 1103.

Šī tehniskā informācija balstās uz aktuālo tehnikas attīstības līmeni un mūsu pieredzi izmantošanas tehnikas jomā. Tomēr, ņemot vērā pamatnes virsmu un objekta apstākļu daudzveidību, pircējs/lietotājs netiek atbrīvots no pienākuma uz savu atbildību pārbaudīt mūsu ražoto materiālu piemērotību paredzētajam pielietojuma mērķim konkrētajam objektam atbilstošos apstākļos un profesionāli un tehniski pareizā veidā. No iepriekš norādītās informācijas nekādas juridiskas saistības nevar izrietēt. Līdz ar iznākšanu jaunā redakcijā šī dokumenta redakcija zaudē spēku.

Sīkāku informāciju Jūs varat saņemt pa tel. 0800/ 6333378.

**Meffert AG**  
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke  
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Telefons 06 71 / 8 70-0 · Telefakss 06 71 / 8 70-397  
Pielietojuma tehnika 06 71 / 8 70-326/327/329  
E-pasts: anwendungstechnik@meffert.com  
www.tex-color.de

Tehniskās informācijas aktualitāte: 10.2007.