



Ruck-ZuckBetón

Ātri cietējošs betons. Sētas stabu uzstādīšanai, mazās arhitektūras elementiem, ceļazīmēm u.c. lekšdarbiem un āra darbiem.

ĪPAŠĪBAS

- minerāls
- ātri cietējošs
- viegli iestrādājams
- iestrādājot nav jāsamaisa ar ūdeni
- iestrāde sausā veidā, uzlejot ūdeni
- pēc sacietēšanas salizturīgs
- frakcijas lielums 0-8 mm

LIETOŠANA

- iekšdarbiem un āra darbiem
- dārza labiekārtošanas darbiem
- dārza nožogojuma izveidei
- ceļa zīmju uzstādīšanai

VIRSMĀ

Izraktajai bedrei ir jābūt stabilām, neirstošām sienām. Sausas sienas pirms Ruck-Zuck iebēršanas jāsamitrina ar ūdeni, tā, lai neveidotos pelšes.

IESTRĀDE

Sauso maisījumu RZB iestrādā kārtās 10- 15 cm. Katru kārtu pārlej ar atbilstošu ūdens daudzumu. Kad ūdens ir apņēmis kārtu, tad var klāt nākošo RZB kārtu. Aplejot ar ūdeni, ieteicams izmantot lejkannu vai dārza šļūteni. Noslēdzošo kārtu izlīdzināt. Sacietēšanas process sākas apm. 5 min pēc ūdens pievienošanas RZB sausajam maisījumam. Pēc 1 h žūšanas var sākt tikt izmantoti betonā iestrādātie elementi. Pilnīga šī materiāla nožūšana pēc 28 dienām. Svaigi iestrādātu betonu sargāt no atmosfēras negatīvās iedarbības- lietus, stiprs vējš, saules tiešie stari, sals. Iestrādāšanas temperatūrai + 5 ° C līdz + 30 ° C.

GATAVĀ MASA

No iepakojuma 25 kg RZB var izgatavot 13 litrus darbam gatavas masas.

IEPAKOJUMS

Maiss 25 kg.

UZGLABĀŠANA

Glabāt sausā vietā uz koksnes paliktniem. Sargāt no sala. Uzglabāšanas laiks: 6 mēneši; derīguma datums uz iepakojuma virsmas.

KVALITĀTE UN DROŠĪBA

- betona klase **CT-C20-F4** pēc **EN 13813**
- saistviela saskaņā ar **EN 197**
- kvalitātes pastāvīga kontrole saskaņā ar **ISO 9001**
- VI hroma saturs reducēts līdz līmenim <2ppm

PATĒRIŅŠ

1 m² 10 mm dziļumam nepieciešams aptuveni 20 kg RCB sausais maisījums.

Garums (cm)	Platums (cm)	Dziļums (cm)	Patēriņš (kg)
20	20	15	22
30	30	20	36
30	30	40	72
30	30	60	108
60	60	20	144
60	60	40	288

TEHNISKIE PARAMETRI

Noturības klase:	CT-C20-F4 pēc EN 13813
Kompresijas stiprums:	≥ 20 N/mm ²
Frakcijas izmērs:	0-8 mm
Iestrādes laiks:	Tūlīt pēc sajaukšanas
Iestrādes temperatūra:	+ 5 ° C līdz + 30 ° C.
Sajaukšanas laiks:	apm. 3- 5 min.
Ūdens daudzums:	apm. 3-3,5 l uz 25kg.
Gatavā masa:	apm. 13 l no 25 kg.
Patēriņš:	Skatīt patēriņa tabulu.
Uzglabāšana:	Sausā vietā uz koka paletēm 6 mēneši no izgatavošanas brīža.
Iepakojums:	25 kg


Tehniskie dati attiecas temperatūrai 20°C un gaisa relatīvam mitrumam 65 %.

UZMANĪBU

Produkts satur cementu, kas var izraisīt paaugstinātu jutīgumu, un kombinācijā ar ūdeni vai mitrumveido sārmainu reakciju. Jāaizsargā acis un āda no saskares ar šo maisījumu. Gadījumā, ja saskare ar šo maisījumu ir notikusi, rūpīgi nomazgājiet ar ūdeni. Gadījumā, ja maisījums ir trāpījis acīs, jāskalo ar lielu daudzumu ūdens. un nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.

Piezīme:

Iepriekš aprakstītā materiāla īpašības ir balstītas uz ilggadīgu pieredzi un laboratoriskiem izmeklējumiem. Ražotājs nenes atbildību par materiāla neatbilstošu izmantošanu. Apšaubāmās vietās ir jāveic materiāla kvalitātes testi un tas rūpīgi jāpārbauda. Šādos gadījumos lūgt padomu no ražotāja. Ražotājs patur tiesības veikt tehniskas izmaiņas produktā.

 04	
quick-mixSp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin, Polijā Ražošanas uzņēmums Nr. 60: ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin, Polijā Nr. 61: ul. Opoczyńska 14, 96-200 RawaMazowiecka, Polijā	
Nr. QM-260085-CT	
Cementa bāzes materiāls paredzēts būvniecības objektiem iekštelpās	
Reakcija uz uguni	A1
Kaitīgu substanču izdalīšanās	CT
Spiedes stiprība	C20
Lieces izturība	F4
Izturība pret noberšanos	NPD
Skaņas izolācija	NPD
Skaņas absorbcija	NPD
Termiskā pretestība	NPD
Ķīmiskā izturība	NPD

Jaunās tehniskās lapas izdošanas brīdī šī lapa zaudē savu spēku.

Plašākā informācija pieejama:

quick-mixsp. z o.o.
 ul. Brzegowa 73
 57-100 Strzelin, Polijā
 tālr. 71/ 392 72 20, 15
 fakss: 71/ 392 72 23, 24
 e-pasts: info@quick-mix.pl
www.quick-mix.pl

SIA „Colortex”
 Sēļu iela 10, Mārupe, LV-2167
 Tālr. +371 67702535
 Mob. tālr. +371 26495031
 e-pasts: info@colortex.lv
www.colortex.lv